eurocol

the strong connection

12-11-2026

307

WALLDESIGN

Pâte de finition prête à l'emploi pour créer des murs aspect béton.



PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

Base	Pâte de finition pigmentée à base de dispersions de résine synthétique.
Couleur	Mouse Grey, Sand Grey, Shadow Grey et Olive Grey.
Consistance	Pâte fine.

- Emicode EC 1PLUS (très faibles émissions)
- Prête à l'emploi
- Facile à appliquer sur le mur
- Excellente adhérence
- Très faible consommation
- Convient pour des constructions avec chauffage par le sol

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	4 kg pour env. 6 à 7 m2.1ère couche env. 0,4 kg par m^2, sur la base d'un support égal. Un support inégal ou rugueux augmente la consommation. Les 2ème et 3ème couches env. 0,2 kg par m^2. La consommation totale est d'env. 0,6 kg par m^2; sur la base de 1 couche de base et de 2 couches pour un aspect béton.
Classification	NEN-EN 15824 enduit de finition en dispersion pour l'intérieur. GEV EMICODE EC 1PLUS (très faibles émissions) testé selon EN 13999-2/4. Convient pour projets BREEAM.
Densité	Pâte fine.
Inflammabilité	Non inflammable.
Sensible au gel	Oui.

APPLICATION

Pour réaliser un aspect béton décoratif sur des murs intérieurs en plusieurs fines couches. Convient pour des salles de bains, mais pas dans le coin douche.

TRAITEMENT

Epaisseur de couche	Env. 1 mm pour 2 à 3 couches. L'épaisseur de couche maximale est d'env. 2 mm par couche.
Stockage	Entreposer au frais et à l'abri du gel (entre 5 et 25^{0}C).
Outils	Petite spatule plate ou petit couteau à enduire.
Séchage	De 12 à 24 heures, selon l'épaisseur de couche.
Durée de conservation	Au moins 12 mois, dans un emballage intact.

** Il s´agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Support:

- 307 WallDesign doit toujours être appliquée sur des murs porteurs lisses dégraissés et dépoussiérés appropriés.
- Colmater au préalable d'éventuels grands trous et égaliser entièrement les murs avec un produit approprié à base de ciment ou de plâtre, de manière à créer un support lisse et à absorption uniforme.
- 307 WallDesign convient pour lisser des supports jusqu'à 2 mm.
- Ne rien appliquer sur les transitions entre différents matériaux et les mastiquer, le cas échéant.
- Dépoussiérer les murs et masquer éventuellement le plafond, les châssis et les carreaux.
- Consulter toujours au préalable nos fiches techniques de produits. En cas de doute sur les utilisations prévues, contacter au préalable notre département Conseils techniques au T +31 (0)75 627 16 30.

Utilisateur:

- Veiller à une température ambiante d'env. 15^{0} à 20^{0}C.
- Remuer la pâte avant utilisation avec une truelle.
- Appliquer la 1ère couche avec une petite spatule plate ou un couteau à enduire dans une fine couche couvrante d'env. 1 mm.

  Prendre chaque fois de petites quantités sur la spatule. Plus la 1ère couche est lisse, plus le mur final le sera également, avec un aspect plus reposant. Conseil pour les finitions d'angles externes : enduire la pâte de chaque côté de l'angle et la tasser avec une pelle d'angle. Enlever l'excédent de pâte à partir de l'angle. Ensuite, laisser sécher la première couche suffisamment longtemps pour pouvoir la poncer.
- D'éventuelles irrégularités indésirables peuvent être poncées légèrement après séchage avec du papier de verre fin (grain 180) ou une Ensuite, dépoussiérer le support avec un chiffon non pelucheux.
- Après cela, appliquer finement les couches suivantes dans n'importe quelle direction. Réaliser de petits mouvements avec la spatule permet de renforcer le look béton. Les longs mouvements donnent un aspect plus reposant. Toujours racler le produit juste après l'application. Répéter cela plusieurs fois, en fonction du résultat final souhaité.
- Entre l'application des couches de 307 WallDesign, il est possible d'observer un temps de séchage ou d'appliquer les couches à intervalles rapprochés (humide sur humide). Selon le support, 2 à 3 couches suffisent généralement.
- Racler la dernière couche de la surface avec le côté de la spatule ou du couteau à enduire permet d'obtenir un effet légèrement brillant.
- Poncer le mur après le séchage de la dernière couche comme décrit ci-dessus. Le ponçage permet d'ajouter de la profondeur et encore plus de nuances de couleur. Ensuite, dépoussiérer à nouveau le mur.
- Selon vos propres goûts et votre application, il est possible d'appliquer une couche protectrice d'accentuation des couleurs facilement amovible avec 308 WallDesign Finish ou en cas de charge plus lourde (par ex. salle de bains, paroi de fond cuisine, etc) avec 311 TopCoat, une laque PU bicomposant.
- Regarder au préalable la vidéo d'instruction 307 WallDesign.
- Pour le nettoyage de 307 WallDesign, utiliser notre 312 Conditioner ou un nettoyant universel neutre. N'utiliser en aucun cas du chlore ou des agents de blanchiment.
- Éliminer les résidus de produit et l'eau de nettoyage selon les règles environnementales locales en vigueur et ne pas les déverser dans les égouts.
- Éviter tout contact avec les yeux et utiliser des moyens de protection appropriés (à cet effet, voir notre fiche de sécurité).

Contient de la méthylchloroisothiazolinone, de la méthylisothiazolinone (3:1), de la benzisothiazolinone et de la méthylisothiazolinone. Peut provoquer une réaction allergique.

Conditions d'application
Température ambiante souhaitée : De 15 à 20 °C.
Humidité relative : De 40 à 70%.

QUALITE ET GARANTIE

GEV-EMICODE EC 1 PLUS à très faible émission

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Classe de danger	Néant.
FS	Disponible sur simple demande.

ARTICLES

Produit	Définition	Embalage	Code de EAN
307	WallDesign	Seau de 4 kg	
	30711 mousegrey		8710345 307116

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

30713 sandgrey	8710345 307130
30715 shadowgrey	8710345 307154
30717 olivegrey	8701345 307178

Les couleurs seront fabriquées sur commande avec un délai de livraison de maximum 5 jours.

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group