

eurocol

540

the strong connection



EUROSAFE SPECIAL

Colle a prise rapide pour le revêtement de sol.

PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

Base	Acrylique en dispersion de haute qualité.
Couleur	Beige.
Consistance	Pâteuse.

- Ininflammable
- Facile à appliquer
- Haut pouvoir d'adhérence initiale et finale
- Faible consommation
- Résiste aux fauteuils à roulettes

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	250 - 350 g/m ² , selon le dossier du revêtement de sol et l'état du support.
Densité	Pâteuse.
Inflammabilité	Non inflammable.
Sensible au gel	Oui.

APPLICATION

Pour le collage de:

- PVC en dalles et lés
- revêtement VER
- moquette à envers PVC
- revêtement de sol en caoutchouc en dalles et lés
- revêtement de sol polyoléfine.

TRAITEMENT

Stockage	Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel.
Outils	ESpatule dentée de Eurocol n° 852/denture A2. La denture de spatule dépend du revêtement à encoller.
Temps de prise	48 heures.*
Ouvrir temps	60 minutes.*
Latence	10-20 minutes.*
Durée de conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.

* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des

540 EUROSAFE SPECIAL

supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

Substrat:

- 540 Eurosafe Special peut être appliquée sur tout le type de support, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et exempt de corps gras, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Sur les supports non absorbants, il est recommandé de procéder à un enduit de ragréage préalable.
- Veuillez consulter préalablement nos fiches d'informations techniques sur les produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre service d'assistance technique.

Utilisateur:

- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée (Eurocol n° 852/denture A2). La denture dépend du revêtement de sol à encoller et de l'état du support.
- Pour un revêtement imperméable, il convient de respecter un temps d'attente d'env. 15 minutes.
- Pour éviter l'apparition du spectre des sillons de colle et du poinçonnement, les sillons de colle devront être égalisés aussitôt après leur application à la spatule. Le temps ouvert s'en trouvera réduit et sera de maximum 10 min. Afficher aussitôt le revêtement de sol et maroufler. Un dépassement du temps ouvert peut provoquer des décollements et un relèvement des bordures. Avant application, veuillez prendre contact avec le fabricant du revêtement de sol ou notre service d'assistance technique.
- Pour le collage de revêtement de sol polyoléfine, il convient de laisser sécher les sillons de colle jusqu'à transparence.
- Maroufler soigneusement le revêtement de sol. Appuyer fermement sur les têtes de lés et les bordures longitudinales.
- Il convient de maroufler et d'appuyer à nouveau après env. 30 minutes.
- Eliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

Conditions de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18 - 23° C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 80%.

Chauffage par le sol:

540 Eurosafe Special peut être utilisée sur les constructions avec chauffage par le sol. Le protocole de mise en marche du chauffage par le sol doit au préalable être exécuté entièrement selon les directives du fournisseur. Eliminer le chauffage au moins 24 heures avant le collage, réenclencher le chauffage au plus tôt après 48 heures, par paliers successifs maximal 5 °C de température d'eau par jour.

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1). Peut produire une réaction allergique.

QUALITE ET GARANTIE



0525/2024



Forbo Eurocol
Deutschland GmbH
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen
Z-155.20-208

ENVIRONNEMENT ET SANTEE

Classe de danger	Non.
Sécurité et environnement	Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
FS	Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl .

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
540	Eurosafe Special	Seau de 13 kg	8 710345 540018

540 EUROS SAFE SPECIAL