

eurocol 900

the strong connection

6-10-2026



EUROPLAN DSP

Flexibele gebruiksklare egalisatiepasta voor het egaliseren van o.a. oude vinyl of rubber vloerbedekking, oude lijmresten en hoogteverschillen tussen plaatmaterialen. Tevens geschikt om de naden tussen plaatmaterialen dicht te zetten. De maximale laagdikte in één bewerking is 2 mm. Geschikt voor binnen.

PRODUCTTYPERING

Basis	SBR Kunstharsdispersie
Kleur	Gebroken wit.

- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Zeer flexibel
- Bureauolstoelvast
- Gebruiksklaar
- Geschikt i.c.m. vloerverwarming

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid	Na 2 - 3 uur.*
Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,65 kg/l.
Verbruik	300 - 1200 g/m ² (afhankelijk van toepassing en vlakheid ondergrond e.d.).
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 2 mm van:

- oude vinylvloeren
- oude lijmresten
- hoogteverschillen tussen plaatmaterialen
- Dichtzetten van naden tussen houtplaten en schroefgaten.
- bestaande rubber vloerbedekking, welke met een vloerbedekking moet worden belegd.

VERWERKING

Laagdikte	Maximaal 2 mm (in één beweging).
Gereedschap	Grof getande lijmkam en vlakspaan.
Afbindtijd	Volledige afbinding na minimaal 2-3 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

900 EUROPLAN DSP

Opslag	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	24 uur*.
Opmerkingen	

**De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 900 Europlan DSP kan op oude vinyl of rubber vloerbedekking worden toegepast, mits de oude vloerbedekking grondig ontvet en gecontroleerd is op een goede hechting aan de ondervloer.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik goed doorroeren
- Oud vinyl of rubber vloerbedekking vooraf grondig ontvetten en controleren op een goede hechting aan de ondervloer.
- Oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen.
- Het is raadzaam de 900 Europlan DSP eerst met een grof getande lijmkam op te brengen en daarna met een vlakspaan de gemaakte rillen glad te strijken.
- Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar.
- Bij het aanbrengen van vloerbedekking op de 900 Europlan DSP, "NOOIT" oplosmiddelhoudende lijmen gebruiken. Wij adviseren u om één van de onderstaande dispersielijmen toe te passen:
- Vinyl : 540 Eurosafe Special + 640 Eurostar Special
- Linoleum : 514 Eurosafe Lino + 611 Eurostar Lino Plus
- Tapijt : 509 Eurosafe Tex + 609 Eurostar Tex.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming

900 Europlan DSP kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
900	Europlan DSP	Emmer à 14 kg	4 026956 130888

900 EUROPLAN DSP