

eurocol

225

the strong connection

EUROSOL PU CONTACT

Контактный клей на ПУ основе, прозрачный, не изменяет цвет приклеиваемых поверхностей, высокая начальная сила приклеивания.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Уретановый каучук, органические растворители, добавки.
Цвет	Бесцветный
Консистенция	Вязкая жидкость

- Контактный клей на основе полиуретанового каучука стойкого к пластификаторам
- Подходит для однородных и гетерогенных ПВХ покрытий
- В частности, для напольных покрытий в плитках из ПВХ, эластомерных напольных покрытий, линолеума, пробки.
- Бесцветный, не изменяет цвет покрытия
- Термореактивируемый, с очень быстрой начальной адгезией и отличной термостойкостью.
- Пригоден для применения на полах с подогревом
- Клей стоек к нагрузкам оказываемым мебельными роликами, в соответствии с DIN EN 12529.
- Для термостойкого контактного склеивания широкого спектра материалов, таких как металл, стекло, керамика, резина, пластмассы (ABS, винил, акрил), древесина, ДВП, а также плитусов и профилей из них.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	200- 300 г/м2 при контактном приклеивании
Время затвердевания	Ок. 24 часов
Воспламеняемость	Легковоспламеняемая жидкость
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке до - 40°C. При температуре ниже 5°C переходит в гелеобразное состояние, обратимо. Оттаять при t 20-25°C в течение 2-3 дней или поместив банку с клеем в горячую воду (40°C).
Дополнительные характеристики	Клей не вызывает изменения цвета приклеиваемых покрытий, отличается высокой устойчивостью к пластификаторам

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания контактным способом:

- плитусов и профилей из ПВХ, резины, дерева
- напольных покрытий из ПВХ, натурального линолеума, пробки, резины
- резиновых или виниловых накладок на ступени
- изделий из металла, керамики, кожи, стекла, пластмасс (ABS, Акрил)

Важно! Приклеиваемые материалы должны быть устойчивы к растворителям

На впитывающие и не впитывающие влагу основания, внутри и снаружи помещений

Подходит для укладки во влажных помещениях.

225 EUROSOL PU CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении при температуре 5-30°C.
Инструмент	Шпатель гладкий или мелкозубчатый ТКВ А1, валик велюровый коротковорсный или кисть
Время укладки	Ок. 60 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	10-15 минут
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Ацетон
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке до - 40°C. При температуре ниже 5°C переходит в гелеобразное состояние, обратимо. Оттаять при t 20-25°C в течение 2-3 дней или поместив банку с клеем в горячую воду (40°C).

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

- Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли, ровным и без слоев, снижающих адгезию.
- Слои, снижающие адгезию, остатки старого материала должны быть удалены соответствующими механическими мерами.
- В случае обнаружения дефектов, возражения должны быть представлены в письменной форме.

Инструкция по применению:

- Тщательно перемешайте клей перед использованием!
- Нанесите тонкий слой клея на основание пола и подложку из материала, который необходимо закрепить с помощью кисти или мелкозубчатого клеевого шпателя.
- Время проветривания и время контактного склеивания зависят от качества основания, количества нанесенного клея, температуры в помещении и влажности воздуха в помещении.
- Избегайте клеевых луж, которые значительно продлевают время высыхания.
- После укладки напольного покрытия тщательно прикатайте его, особенно вдоль швов. Исправление невозможно после установки.
- Пролитый клей следует немедленно и осторожно удалить ацетоном (растворителями).
- Повторная активация образовавшейся на поверхности клея пленки возможна путем нагрева пленки до ок. 70 °C. Учитывая это свойство клея, профили или плитку можно обработать клеем уже за несколько часов до установки. Нагрев пленки особенно рекомендуется для получения идеально чистого склеивания по краям и вдоль швов.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию!
- Перед применением убедитесь, что приклеиваемые материалы устойчивы к действию растворителей. Следуйте рекомендациям производителей приклеиваемых материалов.

Рабочие условия:

- температура пола не менее 15 °C, материал не менее 18 °C и температура в помещении, относительная влажность 35-75%, рекомендуется <65%.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED	ЛОС 668,8 г/л
DGNB	ЛОС 76 %
Безопасность и окружающая среда	Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.
Паспорт безопасности	Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество в	Количество на
---------	----------	----------	----------	--------------	---------------

225 EUROSOL PU CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



				коробке	паллете
225	Eurosol PU Contact	4 кг	4607164123048	5 шт.	120 шт.

225 EUROSOL PU CONTACT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

