

# eurocol 863

the strong connection



## EUROFINISH SPORT

Lakier do parkietów i podłóg sportowych na bazie dyspersji poliuretanowej, właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 18032 EN 13036-4.

Można stosować jako 1K i 2K w połączeniu z utwardzaczem.

### OPIS PRODUKTU

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Baza surowcowa | Składnik A: dyspersja poliuretanowa. Składnik B: poliizocyjanian. |
| Kolor          | Lakier: mlecznobiały. Utwardzacz: przezroczysty.                  |
| Połysk         | Matt.                                                             |
| Konsystencja   | Niska lepkość.                                                    |

TODO

### DANE TECHNICZNE

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie               | TODO                                                                                 |
| Czas wiązania         | Pełne utwardzenie po 7 dniach.                                                       |
| Odporność na mróz     | Nie.                                                                                 |
| Możliwość użytkowania | Pierwsze ostrożne użycie po 24 godzinach.                                            |
| Antypoślizgowość      | Meets requirement for slip resistance pendulum test EN13036-4 according to EN 14904. |
| Cechy szczególne      | Do podłóg sportowych. Stosowany jako 1k lub 2K. Optyka matowa.                       |
| Gęstość               | 1,03 g/cm <sup>3</sup>                                                               |

### ZASTOSOWANIE

### STOSOWANIE

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magazynowanie                | Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C                                    |
| Narzędzia                    | Wałek z mikrofibry.                                                                                         |
| Proporcje mieszania          | W przypadku stosowania jako lakier 2K 5l, wymieszać z 1 x 0,26 kg utwardzacza.                              |
| Czas wiązania                | Bei Anwendung als 2K-Lack, innerhalb von 90 Minuten verarbeiten.                                            |
| Czas odparowania/oczekiwania | Aplikacja wałkiem ok. 3 - 5 godzin. *                                                                       |
| Przydatność do użycia        | Okolo 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć i zużyć tak szybko, jak to możliwe. |

863 EUROFINISH SPORT

## Uwagi

Należy przestrzegać informacji technicznych i kart charakterystyki stosowanych materiałów instalacyjnych i podłóg drewnianych!

Proszę zwrócić uwagę na numer partii. Produkty z tej samej partii należy stosować wyłącznie w jednej warstwie aplikacyjnej. W przypadku użycia produktów z kilku partii należy je wymieszać przed użyciem.

W przypadku renowacji starych podłóg należy skonsultować się z naszym działem ds. technologii aplikacji.

Aby uzyskać matowe wykończenie ciemnego drewna, nałóż maksymalnie 3 warstwy lakieru. Duża zawartość środków matujących może wpływać na przezroczystość powłoki lakierniczej (efekt matowego szkła).

Przed użyciem na nieznanach gatunkach drewna należy przeprowadzić własne próby, aby zapobiec zmianom koloru, zaciekom i wyciekowi wilgoci i żywici.

Plastyfikatory zawarte w materiałach mających kontakt (np. rolki od foteli, podkładki pod dywany, maty pod fotele/krzesła) mogą powodować odbarwienie lub zmiękczenie lakieru.

Utwardzona warstwa lakieru jest odporna chemicznie. Jednakże produkty barwiące (np. farby do włosów, kolorowe środki dezynfekcyjne) oraz produkty zawierające plastyfikatory (np. opony samochodowe, rolki od foteli, podkładki dywanowe, maty pod fotele/krzesła) mogą spowodować nieodwracalne odbarwienie warstwy lakieru. W przypadku stosowania takich produktów, a także stosowania środków dezynfekcyjnych, należy przeprowadzić wstępne badania intalaownych podłóg.

Zgodnie z normą DIN 18356 zabezpieczone podłogi drewniane należy regularnie konserwować. W tym celu zalecamy produkty pielęgnacyjne i czyszczące Eurocol. Prosimy zapoznać się z kartami technicznymi produktów pielęgnacyjnych Eurocol oraz instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji. Nie zalecamy stosować na drewnianych podłogach sprężystych/sportowych.

TODO

*\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

TODO

Sposób użycia:

TODO

## GWARANCJA JAKOŚCI



## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GISCODE                          | als 1K Lack: W2+ Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5%, N-Methylpyrrolidonfrei als 2K Lack: W2/DD+ Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelg. bis 5%, N-Methylpyrrolidonfrei                                                                                          |
| LEED                             | LZO 0,2 g/l, spełnia: IEQ Credit 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DGNB                             | LZO 0,02 %, Stopień jakości: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa zagrożenia                 | Brak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ochrona zdrowia i środowiska     | Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe. |
| Karta charakterystyki            | Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a>                                                                                                                                                                          |
| Telefon kontaktowy dla alergików | Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Substancje wywołujące alergię    | Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Mieszanka: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] oraz 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.. (10)                                                                                                            |

## OPAKOWANIA

| Artykuł | Nazwa produktu | Opakowanie | Jednostka wysyłkowa |
|---------|----------------|------------|---------------------|
|---------|----------------|------------|---------------------|

863 EUROFINISH SPORT

|         |                  |                  |                                                                         |
|---------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 863     | Eurofinish Sport | Kanister PE 5 l  | 102/Paleta                                                              |
| Aqua LE | Hardener         | 260 g butelka PE | W przypadku stosowania jako system<br>2K dodać 1 sztukę na kanister 5 l |

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG175212, Version 11, Stand 2022-08-15, ersetzt Ausgabe vom 2021-06-14.

## 863 EUROFINISH SPORT