

Технические характеристики: **marmoleum sport**

Marmoleum Sport отвечает нормам EN-ISO 24011, EN 14904 и DIN V 18032-2

	Общая толщина	EN-ISO 24346	3.2 мм	4.0 мм
	Ширина рулона	EN-ISO 24341	2.00 м	2.00 м
	Длина рулона	EN-ISO 24341	≤ 28м	≤ 28м
	Вес	EN-ISO 23997	3.7 кг/м²	4.6 кг/м²
	Эластичность	EN-ISO 24344	50 мм	60 мм
	Отражение цвета	DIN 5036-3	≥ 0.20 (кроме цвета 83210,83215, 83707)	≥ 0.20 (кроме цвета 83210,83215, 83707)
	Стойкость цвета	EN-ISO 105-B02	Метод 3: синяя шкала минимум 6.	
	Поглощение ударного шума	EN-ISO 717-2	6 дБ	7 дБ
	След от роликов кресел, постоянное использование	EN 425	Отсутствует	Отсутствует
	Остаточная деформация	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 мм	≤ 0,20 мм
	Бактериостатические свойства		да	да
	Устойчивость к прожигу сигаретой	EN 1399	Marmoleum не плавится. Следы, остающиеся из-за непотушенной сигареты, можно легко убрать.	
	Противоскользящие свойства	EN 13893	DS ≥ 0.30	DS ≥ 0.30
	Электростатические свойства	EN 1815	< 2 кВ	< 2 кВ
	Теплопроводность	EN 12524	0.17 В/м·К	0.17 В/м·К
	Анализ жизненного цикла		да	да



Marmoleum Sport отвечает нормам EN 14904

	Огнестойкость	EN 13501-1	C _s S1	C _s S1
	Стирание	EN 13036-4	80-110	80-110
	Устойчивость к мебели с колесиками	EN 1569	Устойчив	Устойчив
	Устойчивость к износу	EN-ISO 5470-1	≤ 1000mg	≤ 1000mg

Marmoleum Sport удовлетворяет требованиям относительно эмиссии и имеет сертификат AgBB от DIBt (Немецкий институт строительной техники), имеет допуск Z-156604-627]

Сертификаты от спортивных организаций, таких как Международная федерация баскетбола или Международная федерация гандбола, выдаются только при условии укладки верхнего слоя в комбинации со специальным основанием. Уже есть примеры на рынке, где системы полов с использованием Marmoleum Sport были сертифицированы данными или другими спортивными организациями. .



83715