

# Sarlon Trafic 15 dB 33|43



## Sarlon trafic 15 dB 33 / Sarlon trafic 15 dB 43

Conformité NF EN 14041		Oui
Déclaration de performances		0201860-DoP-010
Réaction au feu	NF EN 13501-1	$B_{fl-s1}^{(1)}$
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	$E \leq 2$ kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
<b>Classement UPEC</b>	<b>QB 30</b>	<b>U3 P3 E2/3 C2 - U4 P3 E2/3 C2</b>
Certificat QB UPEC.A+	QB 30 <sup>(2)</sup>	n°304-018.2 / n°304-017.2
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 15$ dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Classe A
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,55 mm / 2,65 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,63 mm / 0,70 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 600 g/m <sup>2</sup> / 2 700 g/m <sup>2</sup>
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
<b>Caractéristiques complémentaires</b>		
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I
Classe d'usage	NF EN ISO 10874	23 - 33 / 34 - 42
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	0,05 mm
<i>Exigence norme poinçonnement</i>		$\leq 0,20$ mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
<i>Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur</i>		$\leq 0,40$ %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 7$
<i>Exigence solidité des couleurs</i>		$\geq 6$
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Excellente
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Traitement de surface		XtremPUR™
Propriétés bactériostatiques	ISO 22196 <sup>(3)</sup>	Oui
Format		Lés
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	25 ml env.
Colle Forbo préconisée		522 eurosafe tack
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme <sup>(4)</sup>
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 10$ µg/m <sup>3</sup> <sup>(5)</sup>
Exigence pour la classe A+		$< 1000$ µg/m <sup>3</sup>
Matières premières		Garanties sans phtalates
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication française

<sup>(1)</sup> Valable sur support incombustible A1<sub>fl</sub> ou A2<sub>fl</sub>, testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3

<sup>(2)</sup> Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

<sup>(3)</sup> Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

<sup>(4)</sup> Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

<sup>(5)</sup> Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 \* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur