

Modul'up trafic 43

forbo

FLOORING SYSTEMS

de 36 à 47 € Prix indicatif HT en Euro/m2 fourni-posé*

*Chantier > 1 000 m2 et "sans difficultés particulières" - Hors préparation de support

AVIS TECHNIQUE

U4 P3 E2/3 C2

DESCRIPTIF TYPE



Revêtement de sol PVC acoustique U4 P3 en pose libre en lés de 2 m

Fourniture et mise en oeuvre d'un système Modul'up comprenant un revêtement de sol PVC acoustique et d'une bande de jonction simple face modul'up (réf 792), en lés de 2m de large avec une efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée $\Delta L_W = 19$ dB et un poinçonnement rémanent de 0,08 mm. Ce système sera apte à l'emploi dans tous les locaux au plus classés U4 P3 E2/3 C2 validé par un Avis Technique de type Modul'up Trafic 33.

Conçu et fabriqué en France à partir de matières premières garanties sans phtalate, il devra être constitué d'une couche d'usure de 0,70 mm et d'une épaisseur de 3,45 mm sans charge minérale, groupe T avec décors teintés masse ou imprimés, à finition mate. Il devra être doté d'un traitement de surface avec double réticulation (laser + UV) XtremPUR™, résistant aux rayures et aux agents tachant type bêtaïne, éosine aqueuse, solution hydroalcoolique et marqueur et ainsi évitera toute métallisation pendant la durée de vie du revêtement.

Sa semelle alvéolaire 100 % PVC, sera adaptée en recouvrement rapide des supports neufs ou anciens, y compris amiantés*, avec une stabilité dimensionnelle de < 0,05 %.

Il bénéficiera d'un classement de résistance au feu Bfl-s1 et au glissement R10.

Le choix des coloris se portera sur une gamme comportant un minimum de 94 références.

Le produit bénéficiera d'une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à 6 ans supplémentaire (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant)**

Les chutes de pose pourront être recyclées via le programme de recyclage Forbo Tournesol.


Nouvelle technologie XtremPUR™

Traitement de surface doublement réticulé (laser + UV) :

- Facilité de nettoyage et de maintenance
- Résistance aux rayures et marques de chaussures
- Résistance élevée aux agents tachants

Couche d'usure avec décors teintés masse ou imprimés à finition mate

Couche intermédiaire compacte armaturée
Résistance au poinçonnement



Semelle PVC alvéolaire

- Efficacité acoustique de 19dB
- Confort optimal à la marche



Découvrir l'ensemble de la [gamme coloristique](#)

MODE DE POSE & ENTRETIEN

Pose libre : Mise en oeuvre suivant l'Avis Technique.

Revêtement de sol posé libre, non maintenu en périphérie, Un maintien à l'aide d'une bande de jonction Modul'up au joint des lés et seuil de porte est nécessaire notamment afin de réaliser aisément une soudure à chaud des joints.

Selon la nature ou la destination du local il est nécessaire de réaliser des travaux d'étanchéité en rive.

L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : Traitement des joints à chaud - plinthes - formes d'appui en cas de remontées en plinthes...

Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- **FDES vérifiée** disponible conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.
- Matières premières garanties **sans phtalate**
- Taux d'émission de TVOC < 10 µg/m³, **classe A+** (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire)
- Produit exempt de toute substance soumise à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH (4)
- Conçu et fabriqué en **France** à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable
- 100 % recyclable ***
- Solution de recyclage des chutes de pose via le programme **Tournesol**

* Selon réglementation en vigueur. ** L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). *** Hors cadre amiante. **** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	Modul'up trafic 43
Avis Technique / DTA	n°12/17-1754 V3
Apte à l'emploi dans les locaux au plus classés	U4 P3 E2/3 C2
Sonorité à la marche certifiée	Ln,e,w < 65 dB, Classe A
Épaisseur totale	3,45 mm
Couche d'usure	0,70 mm
Masse surfacique totale	2 830 g/m²
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent	0,08 mm (exigence de la norme ≤ 0,20 mm)
Réaction au feu	Bfl-s1* - n°2020/059-1 (CRET)
Classification selon NF EN 651 (ISO 11 638)	23 - 34 - 42

* Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre /Satisfait à la réglementation M3

créons un environnement meilleur

www.forbo-flooring.fr