

Specyfikacja techniczna

Safestep Aqua spełnia wymagania normy EN ISO 10582

Rodzaj produktu Antypoślizgowa winylowa heterogeniczna wykładzina podłogowa do pomieszczeń mokrych

Zabezpieczenie powierzchni PUR Pearl

Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej EN ISO 10581 Typ I - zawartość > 80%



Klasyfikacja użytkowa - obiektowe

EN ISO 10874

Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie



Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł

EN ISO 10874

Klasa 43 - intensywne użytkowanie



Grubość całkowita

EN ISO 24346

2 mm



Grubość warstwy użytkowej

EN ISO 24340

0,7 mm



Długość rolki

EN ISO 24341

≤ 27 m



Szerokość rolki

EN ISO 24431

2 m



Waga całkowita

EN ISO 23997

2 750 g/m²



Elastyczność

EN ISO 24344

Ø 10 mm



Stabilność wymiarowa

EN ISO 23999

≤ 0,1 %



Odporność na ścieranie

EN 660 -2

Grupa T



Odporność na rolki krzesel

ISO 4918

r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie



Wgniecenie reszkowe

EN ISO 24343-1

0,04 mm - średnia wartość zmierzona



Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

EN ISO 717-2

ΔL_w = 5 dB

Trwałość kolorów pod wpływem światła

ISO 105 - B02

≥ 6



Odporność chemiczna

EN ISO 26987

Bardzo dobra



Możliwość stosowania w pomieszczeniach mokrych

EN 13553

Tak, materiał jest wodoszczelny



Trwałe parametry antypoślizgowe

EN 13845 annex C

Esb

EN 13845 annex D

Spełnia (50 000 obrotów)

DIN 51130

R10

DIN 51097

Klasa C



Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach

EN 16516

< 0,01 mg/m³



Creating Better Environments



Energia odnawialna

Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu

Zawiera wagowo 24 % materiałów pochodzących z recyklingu



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Spełnia Indoor Air Comfort GOLD 8.0 (2022)

Ślad węglowy

4,83 kg CO₂ e/m² - ekwiwalent CO₂ na etapie produkcji A1-A3

Safestep Aqua spełnia wymagania normy EN 14041:2004



Deklaracja właściwości użytkowych

EN 14041:2004

0200101-DoP-306



Reakcja na ogień

EN 13501-1

Bfl - s1 G CS



Właściwości antypoślizgowe

EN 13893

klasa DS - μ ≥ 0.30



Zdolność do elektryzacji

EN 1815

≤ 2,0 kV



Przewodność cieplna

EN 12524

0,25 W/mK



Ogrzewanie podłogowe

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C

Zawiera 24%
materiałów
pochodzących
z recyklinguProdukowane
z użyciem w 100%
energii
odnawialnejDostępna
Deklaracja
Środowiskowa
Produktu