

# 150 Parquet Doctor

## 1-K-PU PARKETTREPARATURKLEBSTOFF

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Dünnflüssiger, feuchtigkeithärtender PUR Klebstoff für die kleinflächige Reparatur von Hohlstellen unter Parkett. Durch leichtes Aufschäumen hohlraumfüllend.



PARQUET

### PRODUKTVORTEILE

Reparatur von Hohlstellen unter Parkett.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Basis</b>	PUR
<b>Farbe</b>	braun
<b>Konsistenz</b>	niedrigviskos
<b>Reiniger (im frischen Zustand)</b>	358 ToolCleaner
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18 °C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen 40 - 65%
<b>Auftragsweise</b>	direkt aus der Spritzflasche
<b>Verbrauch</b>	je nach Hohlraum
<b>Trockenzeit bis zur Überarbeitung</b>	ca. 3 Stunde zur Decklackierung
<b>Beste Verarbeitbarkeit</b>	innerhalb von ca. 12 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen
<b>Lagerbedingungen</b>	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
<b>Frostempfindlich</b>	nein
<b>Feuchtigkeitsempfindlich</b>	ja, Anbruch dicht verschließen, umgehend aufbrauchen
<b>Kennzeichnung nach GHS</b>	ja, Sicherheitsdatenblatt beachten
<b>Umwelt-/Arbeitsschutz</b>	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker: +49 361 730410.

# 150

## Parquet Doctor

---

Nur für gewerbliche Anwender.

---

---

### UNTERGRUND

---

Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen nach dem Feinschliff sauber und trocken ohne Reste von Altbeschichtungen, Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Fugen sind mit geeignetem Eurocol Fugenkitt geschlossen.

---

### VERARBEITUNG

---

Hohlstelle eingrenzen, Bohrstelle mit Klebeband gegen Ausbrüche und Verschmutzung sichern. Anbohren und Klebstoff einspritzen. Bei Bedarf mit Einmalspritzen arbeiten. Klebstoffüberschuss entfernen. Klebeband entfernen und einige Stunden bis zur Abbindung des Klebstoffes beschweren. Bohrloch mit farblich passendem Holzdübel schließen.  
Geeignet für alle verlegten Parkettarten, Hölzer und alle dauergetrockneten Untergründe.

---

### HINWEISE

---

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!

---

### VERSANDPACKUNGEN

---

0,75 kg Einweggebinde netto (6/Karton)

---

### ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

---

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2018-09-04  
ersetzt Ausgabe vom 11. März 2008

Version Nr.:02  
BG146580\_150-HW 001