

# 857 Block Plus

**AQUA SAFE SPERRGRUND****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Verarbeitungsfertige, geruchsneutrale Rollgrundierung vor dem Einsatz von Eurocol-Parkettlacken mit sperrender Wirkung gegen Holzinhaltsstoffe, die zu Lackhaftungsproblemen und Verfärbungen führen können. Speziell für Räuchereiche und gängige Exotenholzer geeignet. Ideal für deren Neuverlegung.

Auch zur Anwendung als Grundierung bei Parkettsanierungen aller Holzarten. Vor dem Einsatz von Eurocol Parkettlacken auf Dispersionsbasis.

GISCODE W 3+, NMP-frei

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen.

**PRODUKTVORTEILE**

Für das sperrende Grundieren von Parkett aus Exotenholz, Räuchereiche oder Problemhölzern wie Ahorn, Buche, Esche, Obstholzern, Korkböden sowie Altböden im Rahmen von Sanierungen.

**TECHNISCHE DATEN**

<b>Basis</b>	Polyacrylatdispersion
<b>Farbe</b>	milchig
<b>Dichte</b>	ca. 1,04 g/cm <sup>3</sup>
<b>Konsistenz</b>	niedrigviskos
<b>Reiniger (im frischen Zustand)</b>	Wasser
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18 °C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen 40 - 65%
<b>Auftragsweise</b>	Eurocol Eurotool Microfibre Roller (Aqua Microfaserwalze)
<b>Verbrauch</b>	ca.100 - 120 ml/m <sup>2</sup> (Walze pro Arbeitsgang)
<b>Trockenzeit bis zur Überarbeitung</b>	Zwischentrockenzeit 2 - 4 Std. bei 2 - lagigem Auftrag ca. 6 Stunde zur Decklackierung
<b>Beste Verarbeitbarkeit</b>	innerhalb von ca. 12 Monaten, originalverpackt, Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen
<b>Lagerbedingungen</b>	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C)
<b>Frostempfindlich</b>	ja

# 857

## Europime Block Plus

<b>Kennzeichnung nach GHS</b>	keine
<b>Umwelt-/Arbeitsschutz</b>	GISCODE: W3+ (frei von NMP) DGNB: VOC 7,1 %, Qualitätsstufe/quality level: 3 LEED: VOC 73,4 g/l abZ nach DIBt Grundsätzen Z-157.10-82 DecoPaint EU/2004/42 Kat. A/i/Wb: <140 g/l (2010)
	Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on., kann allergische Reaktion auslösen.
	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.

### UNTERGRUND

Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen nach dem Feinschliff sauber und trocken ohne Reste von Altbeschichtungen, Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Fugen sind mit geeignetem Eurocol Fugenkitt geschlossen.

### VERARBEITUNG

Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln. Den fertig geschliffenen und gesäuberten Boden 1 mal mit Eurocol Eurotool Microfibre Roller walzen. Räuchereiche, gedämpfte Buche, Merbau, Wenge, Akazie und andere stark saugfähige Holzarten sind 2-mal zu walzen.

Anschließend kann nach vollständiger Trocknung mit Eurocol Wasserlacken versiegelt werden.  
Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

### HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!  
Grundlack nie zwischenschleifen!  
Die raumklimatischen Bedingungen müssen den späteren Nutzungsbedingungen entsprechen, um Dimensionsveränderungen des Parketts entgegenzuwirken.  
Insbesondere bei stärker anfeuernden Decklacken ist für eine gleichmäßige, deckende Grundierung zu sorgen, um Ansätze oder Flecken durch Lackdurchschläge in das Holz zu verhindern.

### VERSANDPACKUNGEN

5 l Einweggebinde netto (96/Palette)

### ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.  
Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.  
Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2018-09-04  
ersetzt Ausgabe vom 2015-11-23

Version Nr.:04  
BG175106\_857-003