






















Technické specifikace

Marmoleum® splňuje požadavky normy EN-ISO 24011		Marmoleum Striato original & colour	Marmoleum Striato textura
	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2.5 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 34
	Lehký průmysl	EN-ISO 10874	Třída 43
	Šířka role	EN-ISO 24341	2.00 m
	Délka role	EN-ISO 24341	≤ 33 m
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm <i>typická hodnota</i> ~-0,08
	Odolnost vůči kolečkům	EN-ISO 4918	Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou.
	Barevná stálost	EN-ISO 105-B02	Metoda 3: modrá škála minimálně 6.
	Ohebnost	EN-ISO 24344	ø 40 mm
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum® má přirozené bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus).
	Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkнутé cigarety, mohou být snadno odstraněny. Jemně je seškrábněte a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví.
	Protikluznost	DIN 51130	R9 R10
	Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
	Životní cyklus výrobku LCA		LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.
Marmoleum® splňuje požadavky normy EN 14041		EN 14041  0100201_DoP_306	
	Reakce na oheň	EN 13501-1	C _s -s1
	Protikluznost	EN 13893	DS: ≥ 0.30
	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.17 W/m-K