

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Buch 2
Stand: Mai 2016

Tessera entspricht den Anforderungen der EN-ISO 1307 / Tessera répond aux exigences de la norme EN-ISO 1307

Tessera Contour		Tessera Alignment		Tessera Diffusion	Tessera Create Space 1	Tessera Create Space 2	Tessera Create Space 3	
Beschreibung / La description		Velours & strukturierte Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées coupées		Velours & strukturierte Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées coupées	Texturierte Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées structurées	Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées	Texturierte Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées structurées	Texturierte Schlinge und Velours, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées & velours, structurées
	Maße / dimension	50 cm x 50 cm		50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	6,6 mm ± 10%		6,2 mm ± 10%	6,5 mm ± 10%	5,5 mm ± 10%	5,7 mm ± 10%	5,7 mm ± 10%
Polschichtdicke / Hauteur de pile de poid		3,5 mm ± 0,5 mm		3,5 mm ± 0,5 mm	3,7 mm ± 0,5 mm	2,7 mm ± 0,5 mm	3,1 mm ± 0,5 mm	3,0 mm ± 0,5 mm
	Kollektionsumfang / Nombre de références	10 Farben, 4 m² je Karton / 10 couleurs, 4 m² par carton		23 Farben, 4 m² je Karton / 23 couleurs, 4 m² par carton	15 Farben, 4 m² je Karton / 15 couleurs, 4 m² par carton	17 Farben, 5 m² je Karton / 17 couleurs, 5 m² par carton	10 Farben, 5 m² je Karton / 10 couleurs, 5 m² par carton	10 Farben, 4 m² je Karton / 10 couleurs, 4 m² par carton
	Anwendung / Application	EN 1307 Klasse 33, Objekt / Classe 33, commercial élevé.						
Polmaterial / Composition des fibres		100% Universal FibersSM RefreshTM polyamide 6,6		100% Invista Antron® Lumena polyamide 6,6	100% Universal FibersSM Refresh™ polyamide 6,6	100% Aquafil ECONYL®/Alto chroma regenerated polyamide 6		
Färbemethode / Type de teinture des fibres		100% durchgefärbt / 100% teintées masse						
Noppenzahl / Nombre des touffes		255.053/m² ± 10%		217.488/m² ± 10%	217.120/m² ± 10%	212.760/m² ± 10%	245.440/m² ± 10%	236.000/m² ± 10%
Poleinsatzgewicht / Poids du velours		580 g/m² ± 10%		700 g/m² ± 10%	570 g/m² ± 10%	500 g/m² ± 10%	570 g/m² ± 10%	595 g/m² ± 10%
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	4.095 g/m² ± 10%		4.195 g/m² ± 10%	4.085 g/m² ± 10%	3.815 g/m² ± 10%	4.085 g/m² ± 10%	4.110 g/m² ± 10%
	Trägermaterial / Premier dossier	Polyester/Nylon						
Rückenausstattung / Sous-couche		Modifiziertes Bitumen und Polyesterfaservlies. Auch mit SOFTbac®-Rücken erhältlich. / Bitume & polymères (flocons polyester). Aussi disponible avec sous-couche SOFTbac®.						
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	BS EN 985:2001		r = ≥2,4				
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02		≥5				
	Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	BS EN 986		≤0,2%				
	Trittschallverbesserungsmaß / ISO 10140-3 Réduction du bruit d'impact (ΔLw)	23dB		23dB	22dB	21dB	23dB	23dB
	Creating Better Environments	Strom aus erneuerbaren Energien / électricité à partir de sources renouvelables Alle Tessera Teppichfliesen werden zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt / Toutes les dalles Tessera sont fabriquées avec 100 % d'électricité renouvelable.						
	Recyclinganteil / contenu recyclé	Enthält über 50% Recyclinganteile / contient plus de 50 % de matières recyclées.						
	Indoor Air Quality	Tessera entspricht der 01350 Indoor Air Quality standard. / Tessera répond au standard 01350 Indoor Air Quality.						
Ska		Tessera entspricht den Ska Kriterien M12 / Tessera répond aux critères Ska M12.						
Installationsmethode / Mode de pose		Richtungsgleich, Vierteldrehung, Schachbrett, oder richtungsfrei / monolithique, contrariée à 90°, damier, recouvrement ou non directionnel		Richtungsgleich, Vierteldrehung oder Schachbrett / monolithique, contrariée à 90° ou damier	Richtungsgleich, Vierteldrehung oder Schachbrett / monolithique, contrariée à 90° ou damier	Richtungsgleich, Vierteldrehung oder Schachbrett / monolithique, contrariée à 90° ou damier	Richtungsgleich, Vierteldrehung, Schachbrett, oder richtungsfrei / monolithique, contrariée à 90°, damier, recouvrement ou non directionnel	Richtungsgleich, Vierteldrehung, Schachbrett, oder richtungsfrei / monolithique, contrariée à 90°, damier, recouvrement ou non directionnel
Tessera entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Tessera répond aux exigences de la norme EN 14041								
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1			B _s -s1			
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893			DS: ≥ 0,30			
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	BS ISO 10965 & EN1815			< 10 ⁹ Ω, < 2kV			

EN 14041

CE

Bei unterschiedlichen Chargen können Farbabweichungen auftreten, dies sollte vor der Verlegung kontrolliert werden. Mehrere Chargen sollten nicht gemischt und in einem Raum verlegt werden. / Les teintes peuvent varier d'un lot à l'autre et doivent être vérifiées avant l'installation. Les lots ne doivent pas être mélangés dans le même endroit.