

Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Buch 3
Stand: Mai 2016

Tessera und Westbond entsprechen den Anforderungen der EN-ISO 1307 / Tessera et Westbond répondent aux exigences de la norme EN-ISO 1307

Tessera Circulate		Tessera Rippleweave		Tessera Helix		Tessera Arran		Tessera Ethos		Tessera Acrobat		Westbond (Nylon)					
Beschreibung / La description		Texturierte Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées structurées		Texturierte Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées structurées		Texturierte Schlinge, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées structurées		Schlinge-Velours, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles bouclées-coupées		Velours, getuftete Teppichfliese / Dalles textiles coupées		Fusion bonded, Velours, Teppichfliese / Dalles textiles coupées, fusion bonded					
	Maße / dimension	50 cm x 50 cm		50 cm x 50 cm		50 cm x 50 cm		50 cm x 50 cm		50 cm x 50 cm		50 cm x 50 cm					
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	6,5 mm ± 10%		7,5 mm ± 10%		6,9 mm ± 10%		7,0 mm ± 10%		6,4 mm ± 10%		8,0 mm ± 10%					
Polschichtdicke / Hauteur de pile de poid		3,7 mm ± 0,5 mm		4,3 mm ± 0,5 mm		3,9 mm ± 0,5 mm		4,0 mm ± 0,5 mm		3,3 mm ± 0,5 mm		5,0 mm ± 0,5 mm					
	Kollektionsumfang / Nombre de références	8 Farben, 4 m² je Karton / 8 couleurs, 4 m² par carton		7 Farben, 4 m² je Karton / 7 couleurs, 4 m² par carton		11 Farben, 4 m² je Karton / 11 couleurs, 4 m² par carton		18 Farben, 4 m² je Karton / 18 couleurs, 4 m² par carton		12 Farben, 4 m² je Karton / 12 couleurs, 4 m² par carton		31 Farben, 5 m² je Karton / 31 couleurs, 5 m² par carton					
	Anwendung / Application	EN 1307		Klasse 33, Objekt / Classe 33, commercial élevé								Klasse 32, Objekt /Classe 32, commercial élevé		Klasse 33, Objekt / Classe 33, commercial élevé			
Polmaterial / Composition des fibres		100% Universal Fibers SM Refresh TM polyamide 6,6		100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6						100% Aquafil Alto Chroma polyamide 6		100% Antron® polyamide 6,6		100% polyamide 6,6			
Färbemethode / Type de teinture des fibres		100% durchgefärbt / 100% teintées masse.															
Noppenzahl / Nombre des touffes		254.880/m² ± 10%		160.480/m² ± 10%		219.480/m² ± 10%		202.960/m² ± 10%		202.960/m² ± 10%		181.102/m² ± 10%		272.000/m² ± 10%			
Poleinsatzgewicht / Poids du velours		520 g/m² ± 10%		950 g/m² ± 10%		740 g/m² ± 10%		950 g/m² ± 10%		800 g/m² ± 10%		1.050 g/m² ± 10%		950 g/m² ± 10%			
	Gesamtgewicht / Masse surfacique totale	4.035 g/m² ± 10%		4.465 g/m² ± 10%		4.255 g/m² ± 10%		4.255 g/m² ± 10%		4.270 g/m² ± 10%		4.650 g/m² ± 10%		4.000 g/m² ± 10%			
	Trägermaterial / Premier dossier	Polyester/Nylon												n/a			
Rückenausstattung / Sous-couche		Modifiziertes Bitumen und Polyesterfaservlies / Bitume & polymères (flocons polyester)		Modifiziertes Bitumen und Polyesterfaservlies. Auch mit SOFTbac®-Rücken erhältlich. / Bitume & polymères (flocons polyester). Aussi disponible avec sous-couche SOFTbac®.								Modifiziertes Bitumen und Polyesterfaservlies / Bitume & polymères (flocons polyester)		PVC mit mindestens 70% Recyclinganteilen / PVC avec au moins 70 % de contenu recyclé			
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	BS EN 985:2001		r = ≥2,4													
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02		≥5		≥5		≥6		≥5		≥6		≥5			
	Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	BS EN 986		≤ 0,2%													
	Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact	ISO 10140-3 (ΔL _w)		22dB		27dB		21dB		23dB		23dB		n/a			
	Creating Better Environments	Strom aus erneuerbaren Energien / électricité à partir de sources renouvelables															
	Alle Tessera Teppichfliesen werden zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt / Toutes les dalles Tessera sont fabriquées avec 100 % d'électricité renouvelable																
	Recyclinganteil / contenu recyclé	Tessera enthält über 50% Recyclinganteile / Tessera contient plus de 50 % de matières recyclées										enthält 10% Recyclinganteile / contient 10% de matières recyclées		enthält 43% Recyclinganteile / contient 43% de matières recyclées			
	Indoor Air Quality	Tessera entspricht der 01350 Indoor Air Quality standard. / Tessera répond au standard 01350 Indoor Air Quality												n/a		Westbond entspricht der 01350 Indoor Air Quality standard./ Westbond répond au standard 01350 Indoor Air Quality.	
Ska		Entspricht den Ska Kriterien M12 / répond aux critères Ska M12												n/a		Entspricht den Ska Kriterien M12 / répond aux critères Ska M12	
Installationsmethode / Mode de pose		Richtungsfrei / Aléatoire		Ziegelstein, Vierteldrehung oder Schachbrett / brique, contrariée à 90° ou damier		Vierteldrehung oder Schachbrett / contrariée à 90° ou damier		Richtungsgleich, Vierteldrehung oder Schachbrett / monolithique, contrariée à 90° ou damier		Richtungsgleich, Vierteldrehung oder Schachbrett / monolithique, contrariée à 90° ou damier		Richtungsgleich, Vierteldrehung oder Schachbrett / monolithique, contrariée à 90° ou damier		Richtungsgleich, Vierteldrehung oder Schachbrett / monolithique, contrariée à 90° ou damier			
Tessera und Westbond entsprechen den Anforderungen der EN 14041 / Tessera et Westbond répondent aux exigences de la norme EN 14041																	
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1		B _s -s1													
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893		DS: ≥ 0,30													
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	BS ISO 10965 & EN1815		< 10 ⁹ Ω, < 2 kV													

EN 14041



Bei unterschiedlichen Chargen können Farbabweichungen auftreten, dies sollte vor der Verlegung kontrolliert werden. Bis auf Tessera Circulate sollten mehrere Chargen nicht gemischt und in einem Raum verlegt werden. / Les teintes peuvent varier d'un lot à l'autre et doivent être vérifiées avant l'installation. Sauf pour Tessera Circulate, les lots ne doivent pas être mélangés dans le même endroit.