












# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## Technische Spezifikationen

Flotex entspricht den Anforderungen der EN 1307

## Flotex FR Flotex HD FR

	Gesamtstärke	ISO 1765	3,3 mm
	Bahnenbreite	EN-ISO 24341	200 cm
	Bahnenlänge	EN-ISO 24341	30 m
	Mindestbestellmenge		200 m <sup>2</sup> / 1000 m <sup>2</sup> (HD)
	Flächengewicht	ISO 8543	1225 g/m <sup>2</sup>
	Poleinsatzgewicht	ISO 8543	250 g/m <sup>2</sup>
	Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 2 mm
	Polmaterial		100% Polyamid
	Formstabilität	ISO 2551	≤ 0,20%
	Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	≥ 6
	Elektrostatishes Verhalten	ISO 10965	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
	Trittschalldämmung	ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
	Einstufung	EN 1307	Klasse 33
	TVOC nach 28 Tagen	ISO 16000-9	<5 µg/m <sup>3</sup>
	Brandschutz	EN 45545-2	HL2 Untergrund: Aluminium/Plywood Klebstoff: Eurocol 640
		BS6853	1b
		DIN 5510-2	SF 1-3
		ASTM E.648 ASTM E.662	Klasse 1 bestanden
	Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatik	ISO 6356	< 2 kV

Flotex FR wird auftragsbezogen hergestellt.