

375 multiterrazzo finish

Stappenplan

Verzendenheid

Component A: Jerrycan (op PE-basis) à 4,3 kg

Component B: Fles (op PE-basis) à 0,7 kg.

Component A + B 5 kg set.

Verwerkingscondities

- ✓ Gewenste omgevingstemperatuur : 10° - 23 °C.
- ✓ Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C
- ✓ Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)

Algemene aanwijzingen

- ✓ Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.
- ✓ Raadpleeg vooraf altijd de technische productinformatiebladen van Forbo Eurocol.
- ✓ Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met de afdeling Technische Adviezen van Forbo Eurocol.
- ✓ Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Stap 1. De voorbereiding:

- De 370 MultiTerrazzo vloei vloer dient aangebracht te zijn conform het stappenplan van MultiTerrazzo. Deze laag dient volledig te zijn gedroogd (min.12 uur na verwerking).
- De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.
- Controleer het vloeroppervlak op de aanwezigheid van eventuele stof- of andere vuildeeltjes. Indien aanwezig deze verwijderen.
- Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.

Stap 2. Het mengen:

- De nog gesloten can met component A licht schudden (3 keer omkeren is voldoende).
- Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan toe.
- Meng de 2-componenten 375 MultiTerrazzo Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende minimaal 3 minuten.
- Giet de gemengde 375 MultiTerrazzo Finish door een zeef (grote circa 400 µm) in een schone lege aanmaakemmer en meng deze nogmaals door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
- Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de finishlaag worden aangebracht.

Stap 3. Het verwerken:

- Verdeel de finishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een microvezelroller 11 mm (verbruik tussen 125 - 150 g/m²).
- Direct na het aanbrengen van de finishlaag deze narollen met een natte, onverzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 250 mm en/of 500 mm. Het aanbrengen van één laag 375 MultiTerrazzo Finish is voldoende.
- Gebruik bij het aanbrengen van de finishlaag prikzolen met vlakke noppen (diameter minimaal 10 mm) om indrukkingen in de 370 MultiTerrazzo vloei vloer te voorkomen. Blijf ook hierbij voor de roller lopen.
- Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.

Stap 4. Volgende stap:

- Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen.
- Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.
- Na 8 dagen is de finishlaag volledig uitgehard.
- Het is belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Afdekking is verboden.

Meer informatie:

- ✓ Alleen voor professioneel gebruik.
- ✓ Voor de veilige omgang met epoxyharsen en verhardingsmiddelen bevelen wij in principe de volgende informatiebladen aan: BG-regel BGR 227, werkzaamheden met epoxyharsen (e.d.: beroepsorganisaties van chemische industrie), evenals de instructies in het veiligheidsinformatieblad.
- ✓ Buiten gebruik van kinderen houden.
- ✓ Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- ✓ Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- ✓ Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- ✓ Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- ✓ Productrestanten en schoonmaakvloei stoffen afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.

Lichte kleurveranderingen zijn onder UV- en weersomstandigheden mogelijk. De functionaliteit van de vloei vloer wordt daar niet door aangetast.

Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op de website van Forbo Eurocol: www.eurocol.nl.

Component B van de MultiTerrazzo bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MultiTerrazzo

tips om uw MultiTerrazzo vloervloer mooi te houden

- Voor het reinigen en onderhouden van uw MultiTerrazzo vloer adviseert Forbo Eurocol de
- 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Neem het vuile water op met een mop of droge doek.
- Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Vloerverwarmingsconstructies:

- MultiTerrazzo kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier.
- Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur na het aflakken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.