



forbo parkett

SVENSKTILLVERKAT GOLV SOM DU ENKELT KLICKAR IHOP

PRODUKTINFORMATION 2023

Konstruktioner

- 3-Stav - Klassiskt mönster på parkettgolv där varje bräda har tre stavar på bredden.

- Ytskiktet består av sågade stavar.
- Mellanskikten består av sågade furustavar
- Baksidan består av granfaner

Bruksområde

Forbo Lamellparkett kan användas i lokaler med normalt slitage men är främst avsedd för bostadsmiljö. Trägolvsväller och krymper med varierande luftfuktighet. Parkett är avsedd att användas vid normal luftfuktighet 30 - 60% Relativ Fuktighet (RF) Vid användning av kontorsstolar med hjul ska stolsunderlägg användas.

Produkt	Artnr	Tjocklek	Slitskikt	Ytbehandling	Mått mm
Ek 3-Stav Harmony Lack	248336	13 mm	2,6 mm	Lack	200*2423*13
Ek 3-Stav Harmony Mattlack	248337	13 mm	2,6 mm	Matt Lackad	200*2423*13
Ek Easy 3-Stav L PRO 13 mm	232426	13 mm	2,6 mm	Lack	188*200*13
Ek Easy 3-Stav ML PRO 13 mm	232427	13 mm	2,6 mm	Mattlack	188*200*13
Ek Harmony 3-Stav ML Vit PRO 13 mm	232428	13 mm	2,6 mm	Mattlack Vit	188*2266*13
Ek Live 3-Stav ML PRO 13 mm	232430	13 mm	2,6 mm	Mattlack	188*2266*13

Sorteringsbeskrivning

Harmony & Pro

Natursortering med ekens alla färgvariationer med naturliga inslag av ytved, mindre kvistar förekommer.

Live

Ekens alla färgvariationer, rustik sortering med livligare struktur än Harmony och större kvistar tillåtet och inslag av ytved.

Ytbehandling

Lack

Ger ett tåligt och lättstädad trägolv som passar bra i bostadens alla torra utrymmen.

Mattlack

Samma som ovan fast med en lackad yta som efterliknar ett oljat utseende. En mattlackad yta är ofta strävare än ett vanlig lack

Vit Mattlack

Golv med vitt pigment som ger utseendet av ett oljat golv. Vitpigmenteringen sitter i ytbehandlingen och försvinner vid omslipning. Vid omslipning måste därför golvet vitlaseras innan lackering.

Övrig information

Brandklassning

Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för Brandklass Dfl-s1

Stegljudsisolering

Parkett som läggs flytande ska alltid ha ett underlag av PE-foam eller grålumppapp för att inte klappa mot underlaget. Om krav på stegljudsdämpning finns väljs underlag efter behov. Med 3 mm PE golvfoam erhålls en stegljudsdämpning på 17 dB, vilket normalt uppfyller kraven för ljudklass C på betongbjälklag enligt Boverkets Byggregler BBR.

Golvvärme

Forbo Parkett 13 mm passar förläggning på golvvärme. Värmeledningsförmåga: ca 0,14 W/(m*K). Observera att golvvärme ger en ökad uttorkning, vilket orsakar extra krympning. Vid kallt och torrt klimat, som t ex i Sverige, uppstår springor mellan stavar och mellan bräder. Grålumpapp rekommenderas som mellanlägg vid golvvärme.

Fuktkvot

Fuktkvoten är vid leverans $7 \pm 2 \%$.

Hårdhet

Ett trägolvs hårdhet varierar stort beroende på klimat under växtperioden samt ursprungsland. Hårdhet redovisas enligt Brinellskalan och Ek har ex en spridning mellan 2,2-5,9. Nedan tabell är en snittvärden i jämförelse.

Olika träslag är olika hårda. Tabellen visar ungefärliga medelvärden och spridning av ett antal mätningar för några olika träslag enligt den så kallade Brinellmetoden. Forbo Flooring kan som tillverkare inte garantera specifika mätvärden.			
Hårdhet	Mjukt	Medelhårt	Hårt
Ask			
Ek			
Valnöt			

Förpackningsinnehåll

Dimension	Brädor/pkt	Kvm/pkt	Kvm/Pall	Kg/m2	Kg/pkt	Pkt/Pall	Kg/Pall
200*2423*14	6 st	2,91	130,95	7,51	21,85	45	983,25
188*2266*13	8 st	3,41	119,4	7,2	24,55	35	859,25
188*2000*13	8 st	3	105,0	7,2	21,6	35	756,00

Miljö

Samtliga Forbos Parkettgolv är Svanemärkta. Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för formaldehydklass E1 samt har miljömärkning M1.

Skötsel/Underhåll

Skötselråd för lackade trägolv finns på Forbos hemsida www.forbo.se samt www.golvbranschen.se. OBS! Trä som utsätts för normalt solljus genomgår färgförändringar. Precis som hos alla naturliga träprodukter är de här förändringarna väntade och bidrar till skönheten och egenarten hos trägolv. Om du med jämna mellanrum flyttar mattor och möbler kan du undvika skarpa skillnader mellan de exponerade och oexponerade golvytorna.

Vid eventuella problem

Kontakta Forbo Flooring AB om golvmaterialiet är skadat eller felaktigt. Lägg inte in produkter med synliga fel! Endast materialkostnad ersätts om så sker. Uppge alltid ordernummer och partinummer vid reklamationer.

Transportskador

Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget eller Forbo Flooring AB snarast, dock senast inom sju (7) dagar. Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och på lång erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter eftersom dessa ligger utanför vår kontroll.

Kontakta oss vid frågor eller problem: info.sweden@forbo.com Tele: 031-89 20 00

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se