

# 886

## 1-K WASSERLACK

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG


---

Dispersionsbasierte Acrylat-PUR-Versiegelung für die Versiegelung aller normgerechten Parkettarten. Für Wohn- und Objektbereich bereiche mit mittlerer Beanspruchung gut geeignet. Ein Vollaufbau ohne Grundierung ist in vielen Fällen möglich. Erfüllt die Beanspruchungsklasse B gemäß Ö Norm C 2354. Lieferbar in seidenmatt, matt.

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen.



**B** Ö-Norm  
C 2354



---

### PRODUKTVORTEILE

---

Das Produkt entspricht der Beanspruchungsklasse B nach ÖNorm C 2354 hinsichtlich der Kratzfestigkeit, der chemischer Beständigkeit, der Haftfestigkeit und der Verformbarkeit.

Der Roll- und spachtelbare Lack kann als Grundierung und Decklack verwendet werden (Vollaufbau in vielen Fällen möglich).

---

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

---

Basis	Polyacrylat - PUR-Dispersionen
Farbe	milchig
Dichte	ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Konsistenz	niedrigviskos
Reiniger (im frischen Zustand)	Wasser
Verarbeitungsbedingungen	min. 15 °C Bodentemperatur, mind. 18°C Material- und Raumtemperatur, 35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen 40-65%
Auftragsweise	Eurocol Doppelflächenspachtel 27 cm Eurocol Aqua Microfaserwalze 11 mm Floorlänge
Verbrauch	ca. 30 ml/m <sup>2</sup> (Spachtel) pro Arbeitsgang ca. 120 ml/m <sup>2</sup> (Walze) pro Arbeitsgang
Trockenzeit bis zur Überarbeitung	Spachtelauftrag ca. 20 Minuten bzw. Walzenauftrag ca. 4 Stunden

# 886

## Eurofinish PRO

<b>Erste vorsichtige Nutzung</b>	nach ca. 24 Stunden
<b>Endhärte</b>	nach ca. 10 Tagen
<b>Beste Verarbeitbarkeit</b>	innerhalb von ca. 12 Monaten, originalverpackt, Anbruch fest verschließen und alsbald aufbrauchen
<b>Lagerbedingungen</b>	kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30 °C)
<b>Frostempfindlich</b>	ja
<b>Kennzeichnung nach GHS</b>	GHS/ADR nicht eingestuft
<b>Umwelt-/Arbeitsschutz</b>	GISCODE: W 2+ (NMP frei)
<b>* Glanzgrad sm</b>	DGNB: VOC 4,67 %*, Qualitätsstufe:/quality level: 3
	LEED: VOC 51,4 g/l*
	abZ nach DIBt Grundsätzen: Z-157.10-82
	DecoPaint EU/2004/42 Kat. A/i/Wb: <140 g/lVOC (2010).
	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
	Informationen für Allergiker: +49 361 730410

### UNTERGRUND

Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein.  
Fugen sind mit geeignetem Fugenkitt geschlossen.  
Verwenden Sie eine Eurocol Grundierung mit Sperrwirkung (z.B. für Exotenhölzer, seltene Hölzer, Räuchereiche u.Ä.) oder eine Eurocol Grundierung zur Minimierung der Saugfähigkeit und der Kantenverleimung (z.B. Hochkantlamellenparkett, Parkett auf Schwingböden oder auf Fußbodenheizung).  
Alternativ ist in vielen Fällen ein Vollaufbau möglich.

### VERARBEITUNG

Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln, um die Mattierung gleichmäßig im Lack zu verteilen.  
Um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, empfehlen sich zwei kreuzweise Spachtelgänge mit anschließendem Walzenauftrag.  
Je nach Frequentierung ist die Anzahl der Walzenaufträge auszuwählen. Wir empfehlen 2 – 3 Walzenaufträge mit neuer Eurocol Aqua Microfaserwalze. An einem Tag nicht mehr als zwei Walzenaufträge durchführen.  
Die Zwischentrockenzeit zwischen den Lackaufträgen beträgt mindestens 4 Stunden jedoch höchstens 24 Stunden. Für den Folgeauftrag nach 24 Stunden muss die getrocknete Schicht mit einem Schleifgitter Korn 100 oder 120 angeschliffen werden.  
Anschließend die Oberfläche mit einem Industriestaubsauger staubfrei machen!  
Ein Zwischenschliff vor dem letzten Lackauftrag verbessert die Oberflächenoptik. Nach einem Zwischenschliff ist sorgfältig zu entstauben.  
Während der Anwendung auf dem vorbereiteten Parkettboden Schuhhüllen für die Schuhe benutzen, um Fußabdrücke zu vermeiden.

Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Zur Verzögerung der Trocknung bei ungünstigen klimatischen Verhältnissen (niedrige Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen), bei komplizierter Raumgeometrie oder großen Flächen kann bis 5% eines geeigneten Eurocol Additives (874 Aqualack Additive ATV) zugemischt werden. Dadurch wird die Gefahr von Ansätzen reduziert und der Verlauf optimiert.

### HINWEISE

Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!  
Bitte Chargennummer beachten. Nur Produkte der gleichen Charge in einer Auftragschicht verwenden. Bei Verwendung von Produkten mehrerer Chargen, sind diese vor der Verarbeitung zu mischen.  
Bei Renovierungen von Altböden bitte Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik nehmen.  
Bei der matten Ausführung auf dunklen Hölzern maximal 3 Lackaufträge ausführen. Durch den hohen Anteil Mattierungsmittel kann die Lacktransparenz beeinflusst werden (Milchglaseffekt).  
Vor Einsatz auf unbekanntem Holzarten sind Eigenversuche erforderlich, um ggf. Farbtonveränderungen, Ausblutungen oder Benetzungstörungen vorbeugen zu können. Weichmacher aus kontaktierenden Materialien (z.B. Stuhlrollen, Teppichunterlagen, Filzgleiter) können zu Verfärbungen oder Erweichungen des Lackes führen.  
Die ausgehärtete Lackschicht ist extrem chemikalienbeständig. Färbende Produkte (z.B. Haarfärbemittel, eingefärbte Desinfektionsmittel) sowie weichmacherhaltige Produkte (z.B. Fahrzeugreifen, Stuhlrollen, Teppichunterlagen, Filzgleiter) können jedoch zu irreparablen Verfärbungen der Lackschicht führen. Bei der Verwendung solcher Produkte, wie auch bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind Vorprüfungen der zu verwendenden Verlegewerkstoffe durchzuführen.

# 886

## Eurofinish PRO

Nach DIN 18356 sind versiegelte Parkettböden laufend zu pflegen. Hierfür empfehlen wir Eurocol Pflege- und Reinigungsmittel. Bitte gesonderte Information und Pflegeanweisung anfordern.

Nicht geeignet für die Anwendung auf Holzpflaster und Schwingböden.

---

### VERSANDPACKUNGEN

---

5 l Einweggebinde netto (96/Palette)  
10 l Einweggebinde netto (60/Palette)

---

### ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

---

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Stand 2015-12-23  
ersetzt Ausgabe vom 2015-08-29

Version Nr.07  
75211\_886-14

---

### RAUM FÜR IHRE NOTIZEN

---