

833

2-К ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- отвечает требованиям противоскольжения для покрытий полов в спортивных сооружениях в соответствии с DIN 18032, директивой ÖISS, СНиП 2.03.13-88
- предназначен для объектов с особо интенсивными нагрузками
- грунтовочный и финишный лак в одном продукте**
- матовый



PARQUET



FLOOR COVERING



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защиты полов спортивных и многофункциональных залов, в отношении которых предъявляются требования трения/скольжения:

- всех стандартных типов паркета, паркетных полов, древесины
- натурального линолеума без полиуретановой или UV-защиты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|---|
| Основа | Компонент А (Лак): полиуретановая дисперсия Компонент Б (Hardener Aqua LE): полиизоцианат |
| Цвет | Компонент А (Лак): белый Компонент Б (Hardener Aqua LE): бесцветный |
| Плотность | Компонент А (Лак): ок. 1,04 г/см ³ Компонент Б (Hardener Aqua LE): ок. 1,06 г/см ³ |
| Консистенция | низкая вязкость |
| Очиститель | вода (для незатвердевшего продукта) |
| Условия использования | температура пола мин. 15 °С, температура материала и помещения мин. 18°С, относит. влажность воздуха 35-75%, рекомендуемая < 65% |
| Соотношение смешивания | Компонент А (Лак): 10 вес.частей : Компонент Б (Hardener Aqua LE): 0,6 вес.частей |
| Жизнеспособность смеси | ок. 1,5 ч., (в зависимости от температуры) |
| Способ нанесения | шпатель/валик из микроволокна (25 см/60 см) |
| Расход | шпатель: 25-35 мл/м ² на слой; валик: 100 - 120 мл/м ² на слой |
| Межслойная сушка | ок. 20 минут (шпатель); 4 - 5 часов (валик); промежуточная шлифовка через 24 часа. |
| Время высыхания | 80% через 24 часа; 100% через 7 дней при нормальных условиях |

833

Eurofinish Sport Duo

| | | |
|---|---|--|
| Срок хранения | 12 месяцев, в оригинальной невскрытой упаковке (несмешанные компоненты) | |
| Условия хранения | в оригинальной невскрытой упаковке при нормальной температуре (5-30°C) | |
| Морозостойкий продукт | нет | |
| Маркировка о содержании опасных компонентов GHS (GHS) | 833 Eurofinish Sport Duo: нет, Hardener Aqua LE: содержит опасные вещества, соблюдайте указания паспорта безопасности! | |
| Охрана труда и окружающей среды | GISCODE: | W3/DD+ |
| | DGNB: | ЛОС 4,76 %, Уровень качества: 3 |
| | LEED: | ЛОС 49,5 г/л |
| | DecoPaint EU/2004/42: | Этот продукт содержит <140 г/л ЛОС (VOC) |
| | abZ nach DIBt Grundsätzen: | Z-157.10-49 |

ОСНОВАНИЕ

Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков, силикона и других слоев, снижающих адгезию.

Паркет: Щели предварительно зашпаклевать. Нанести один слой грунтовочного материала. В качестве альтернативы, в ряде случаев, лак может быть использован в качестве грунтовочного**.

Натуральный линолеум: поверхность линолеума необходимо очистить с помощью очистителя 891 Euroclean Basic, затем тщательно промыть водой и просушить в течение 12 часов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением канистру с лаком и отвердитель тщательно встряхнуть!

Снимите раскатель с канистры. Тщательно смешайте лак и отвердитель Hardener Aqua LE встряхиванием до однородной смеси (около 2-х минут). Дайте выстояться 10 минут, встряхните снова. Установите раскатель.

Паркет: для создания полноценного покрытия достаточно нанести два слоя лака 833 Eurofinish Sport Duo с помощью валика из микроволокна Eurocol (25 см/60 см) на предварительно загрунтованную поверхность.

Для традиционно используемых европейских пород древесины лак может быть использован в качестве грунтовочного, однако экзотические породы древесины, «окуранный» дуб, а также при ремонте старых паркетных полов следует предварительно использовать изолирующий грунтовочный лак 857 Europrime Block Plus во избежание возможного изменения цвета древесины, соковыделения или проблем с адгезией лака. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

В течение суток возможно нанесение не более 2-х слоев лака. Время подсушки между слоями лака должно быть не менее 4 часов, но не более 24 часов. В случае длительного перерыва необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой P 150 или зеленым падом.

Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя лака улучшает внешний вид покрытия.

Нанесение линий разметки краской 809-A Eurocolor Game Line Duo следует производить поверх лакокрасочного покрытия по истечении 24 часов после нанесения последнего слоя лака. В качестве альтернативы, разметка может быть нанесена между слоями лака. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

Натуральный линолеум: лак следует наносить с помощью валика из микроволокна Eurocol (25 см/60 см) на предварительно очищенный и высохший линолеум.

Нанесение линий разметки краской 809-A Eurocolor Game Line Duo следует производить поверх лакокрасочного покрытия по истечении 24 часов после нанесения последнего слоя лака. В качестве альтернативы, разметка может быть нанесена между слоями лака. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

- Во время проведения работ и в период высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
- По истечении времени жизнеспособности (ок. 1,5 часов) готовую смесь использовать нельзя!
- Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а также коврами до его полной полимеризации, т.е. 7-10 дней с момента нанесения последнего слоя.
- Первичный уход, а также влажную уборку следует производить только после полного высыхания лака.

833

Eurofinish Sport Duo

УКАЗАНИЯ

Соблюдайте указания Технической информации и инструкции Паспорта безопасности, в т.ч. на совместно используемые материалы и покрытия!

Пожалуйста, обратите внимание на номер партии продукта. Только продукты одной и той же партии производства должны использоваться на один слой покрытия. При использовании продуктов из нескольких партий их следует предварительно смешать.

Материалы, содержащие пластификаторы (ролики кресел, подложки ковров, мебельные набойки), могут вызвать изменение цвета или размягчение лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации. Для предотвращения изменений используйте наклейки на ножки мебели из натуральных материалов или изделия из стабильных пластиков.

В соответствии с требованиями DIN 18035 следует регулярно ухаживать за спортивными покрытиями. Для проведения обязательного первичного и восстановительного ухода мы рекомендуем средство 897 Euroclean Sport, обеспечивающее сохранение заявленного динамического коэффициента трения.

Пожалуйста, запрашивайте дополнительную информацию и инструкции по уходу за спортивными покрытиями.

УПАКОВКА

833 Eurofinish Sport Duo 4.3 кг + Hardener Aqua LE 0.26 кг, одноразовая тара нетто (96 шт. на паллете).

ДЛЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации о продукте становятся недействительными!

Издание от 2016-12-13
заменяет издание от 2016-10-11

Version Nr.:7
75213_833-001