

# eurocol 140

the strong connection



## EUROMIX PU PRO

2-К полиуретановый клей. Пригоден для полов с очень высокими нагрузками (электрокары, больничные кровати на роликах и т.д.). Для укладки промышленных эластомерных покрытий на гладкой основе, дерева и паркета, а также плит из ПВХ, керамики, стиропора, ламината и ДСП. Не содержит воды и растворителей. Для внутренних и наружных работ. Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа       | Компонент А: полиол, наполнитель, добавки. Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи |
| Цвет         | Компонент А: бежевый, Компонент Б: коричневый                                                       |
| Консистенция | Компонент А: пастообразная, Компонент Б: жидкая                                                     |

- обладает заполняющими свойствами, затвердевает без усадки
- устойчив против высоких нагрузок на сдвиг (погрузчики, больничные каталки и пр.)
- применяется внутри и снаружи помещений
- водостойкий, маслостойкий, химически стойкий по отношению к растворам кислот и щелочей
- пригоден для применения на полах с подогревом
- выдерживает нагрузку от мебели на роликах
- не содержит воды и растворителей
- очень низкая эмиссия вредных веществ в воздух рабочей зоны

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расход           | 450 - 650 г/м <sup>2</sup> , шпатель А1/А2<br>900 - 1300 г/м <sup>2</sup> , шпатель В3/В11 |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется.                                                                         |
| Морозостойкость  | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C              |
| Плотность        | Компонент А: ок. 2,1 г/см <sup>3</sup>                                                     |
| Плотность        | Компонент Б: 1,24 г/см <sup>3</sup>                                                        |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания внутри и снаружи помещений:

- резиновых покрытий в рулонах и плитках с отшлифованной подложкой;
- ПВХ-покрытий в рулонах и плитках;
- спортивных покрытий;
- искусственного газона для хоккея на траве;
- керамических материалов;
- торцовых деревянных шашек и планкена;
- металла;

на цементные и ангидритные стяжки, наливной асфальт, закрепленные ДСП, ГВЛ, а также на невпитывающие основания (керамика, металл).

### 140 EUROMIX PU PRO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения           | В не вскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре 5-25 °C Допускает кратковременное замораживание при транспортировке       |
| Инструмент                 | Зубчатый шпатель A1/A2 (ТКВ) для эластичных покрытий, зубчатый шпатель ВЗ/В11 (ТКВ) для деревянных шашек торцовых полов                  |
| Соотношение для смешивания | 100 весовых частей Компонента А : 15 весовых частей Компонента Б                                                                         |
| Рабочее время              | Ок. 75 мин. при температуре +20 оС                                                                                                       |
| Жизнеспособность           | Ок. 50 мин. при температуре +20 оС                                                                                                       |
| Время высыхания            | Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                                                                   |
| Срок хранения              | 12 месяцев                                                                                                                               |
| Очиститель                 | Живичный скипидар (для незатвердевшего продукта)                                                                                         |
| Температура применения     | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%). |
| Морозостойкость            | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C                                                            |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

### Основание:

- Готовое к укладке основание должно соответствовать строительным требованиям и нормам страны применения, а именно: должно быть ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин, прочным на сжатие и растяжение, свободным от слоев, снижающих адгезию.
- Бетонные основания и цементно-песчаные стяжки с высоким содержанием остаточной или капиллярной влаги, а также в случае риска подъема капиллярной влаги из нижних слоев пола, необходимо загрунтовать изолирующей грунтовкой 021 Euroblock Reno LE. После ее отверждения, поверхность необходимо отшлифовать до матового состояния перед последующим приклеиванием.
- Полы с недостатками необходимо доработать: щели и трещины (кроме деформационных швов) заполнить соответствующими ремонтными смесями Eurocol, при необходимости выровнять нивелирующей смесью.
- Прочно лежащие керамические покрытия, бетонные плиты, металлические элементы предварительно очистить с помощью очистителя Eurocol, затем отшлифовать до матового состояния.
- Поскольку клей 140 Euromix PU Pro обладает отличными заполняющими свойствами, его можно использовать для выравнивания поверхности основания. После отверждения клея, поверхность необходимо отшлифовать до матового состояния, перед последующим приклеиванием.

### Инструкция по применению:

- Тщательно перемешайте клей и отвердитель с помощью электромешалки до получения смеси однородного цвета, затем перелейте в чистую емкость и перемешайте ещё раз. Не допускайте частичного смешивания компонентов!
- Клей наносят на подготовленное основание зубчатым шпателем A1/A2 (ТКВ) для резиновых и ПВХ покрытий или шпателем ВЗ/В11 для деревянных шашек торцовых полов. Расход клея зависит от вида приклеиваемого покрытия и пористости основания.
- Укладка покрытия производится сразу же после нанесения клея, в течении времени для укладки. При этом необходимо следить за тем, чтобы подложка покрытия полностью смачивалась клеем. В противном случае следует заменить зубчатый шпатель. После укладки, покрытие необходимо притереть пробковой притирочной доской или прикатать прокаточными валиками.
- Поскольку при использовании реактивных (2-компонентных клеев) невозможно избежать «плавания» покрытия, не рекомендуется ходить по свежеложенному покрытию в течение 2 часов. В случае необходимости прохода следует использовать настил из плит (досок) для предотвращения точечной нагрузки на незатвердевший клей.
- Рекомендуется укладка эластичных покрытий в направлении от покрытия, т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при нанесении клея.
- В течение прикл. 2 часов после укладки напольного покрытия его необходимо ещё раз притереть или привальцевать.

### Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на полах с подогревом. Испытание системы «теплых полов» должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.

Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Перед приклеиванием следует использовать грунтовки Eurocol, отверждаемые вследствие реакции. Грунтовка должна полностью отвердеть к моменту начала работ по укладке покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5°C в сутки.

### Дополнительная информация

При производстве работ снаружи помещений температура основания, материала и клея должна быть не менее чем на 3°C выше точки росы! Затвердевший клей можно очистить только механическим способом. Во время нанесения клея рекомендуется

### 140 EUROMIX PU PRO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



использовать защитные перчатки, так как реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и удаляются с трудом. Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий, а также инструкции по применению для других вспомогательных материалов.  
Продукт только для профессионального применения.

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| LEED                 | ЛОС 0 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1 |
| DGNB                 | ЛОС 0 %, Уровень качества: 4             |
| Паспорт безопасности | Предоставляется по запросу               |

**УПАКОВКА**

| Артикул | Название       | Упаковка                    | Штрих-код     | Количество на паллете |
|---------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| 140     | Euromix PU Pro | Комби упаковка 9,2 кг нетто | 4607164122492 | 65 шт.                |

**140 EUROMIX PU PRO**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

