

eurocol 149

the strong connection



EUROMIX TURF

2-К полиуретановый клей для искусственной травы.
Предназначен специально для приклеивания искусственной
травы в области шва и разметки игрового поля на Ленту для
швов 849 U / 842 F. Устойчив против погодных воздействий,
не содержит растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиол, наполнитель, добавки. Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
Цвет	Компонент А: зеленый, Компонент Б: коричневый
Консистенция	Компонент А: пастообразная, Компонент Б: жидкая

- высокая прочность
- стойкий к различным атмосферным воздействиям
- эластичная клеевая пленка
- не содержит растворителей
- зеленого цвета
- сертификат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 350 г/п.м. при ширине ленты 30 см, шпатель В3/В11 (ТКВ)
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	Компонент А: ок. 1,69 г/см ³
Плотность	Компонент Б: ок. 1,24 г/см ³

149EUROMIXTURF

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) внутри и снаружи помещений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Зубчатый шпатель, ВЗ-В11 (ТКВ) в зависимости от подложки покрытия
Соотношение для смешивания	100 весовых частей Компонента А : 10 весовых частей Компонента Б
Рабочее время	Ок. 75 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Жизнеспособность	Ок. 60 мин. при температуре +20 оС
Время высыхания	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Живичный скипидар (для незатвердевшего продукта)
Температура применения	15-25°C (t° основания, материала, воздуха), относит. влажность воздуха 35-80% (рекомендуемая <65%)
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо обеспечить безупречное состояние основания. Поверхность должна соответствовать требованиям по прочности и твердости. Приклеивание производится на сухую ленту для швов Eurocol, в зависимости от предполагаемого вида спортивной нагрузки.

Инструкция по применению:

- Отвердитель PU (компонент В) добавить в Клей (компонент А) и перемешать вручную или с помощью дрели с насадкой до получения однородного цвета смеси. Не допускается частичное смешивание компонентов! Особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне емкости. Во избежание некачественного смешивания нужно затем перелить клей во вторую пустую, чистую емкость и еще раз хорошо перемешать.
- Готовый клей нанести на ленту для швов, не держать клей слишком долго в емкости для смешивания. Покрытие разложить, затем отогнуть его в области шва и нанести клей на ленту для швов из полиэстера (849U/842F) в количестве, зависящем от структуры подложки покрытия, чтобы обеспечить достаточное соприкосновение подложки с клеевыми рифами.
- Укладка покрытия может осуществляться сразу после нанесения клея в течение времени укладки. Затем покрытие притереть и прикатать валиком. Время укладки зависит от температуры окружающей среды, температуры основания и относительной влажности воздуха. Указанное время укладки (ок. 75 мин) действительно для нормальных условий (+20°C, относ. влажность 65%) и свежей клеевой смеси.
- Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание.
- Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.

Дополнительная информация

- Необходимо соблюдать рекомендации Технической информации и Паспорта безопасности для сопутствующих материалов и покрытий!
- Рекомендуем использовать защитные перчатки при работе с клеем, поскольку реакционные компоненты глубоко проникают в поры кожи и их сложно удалить.
- Затвердевший клей удаляется только механическим путем.
- Время жизнеспособности готового клея зависит от температуры – при более высокой температуре оно сокращается, при более низкой – увеличивается. При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно увеличивается время его затвердевания. При более высоких температурах клей становится более жидким и хуже формирует клеевой риф, что может привести к увеличению его расхода. Более высокие температуры ускоряют реакцию готовой смеси, поэтому время для ее использования сокращается.
- Нельзя проводить работы по приклеиванию во время дождя или тумана. В условиях дождя, росы или тумана рекомендуется использовать 2-К клей 160 Euromix Turf Pro.
- Клей обладает высокой адгезией к большинству видов искусственных газонов. В сомнительных случаях следует провести тестирование перед началом работ.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

149 EUROMIX TURF

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
149	Euromix Turf	Комби упаковка 13,2 кг нетто	4607164122393	39 шт.

149 EUROMIXTURF

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

