FICHE TECHNIQUE SPHERA

		sphera
Conformité NF EN 14041		Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B_{fl} -s1 (1)
Réaction au feu - Rapport d'essai		n° 2016/089-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification		Oui
Classement UPEC	QB 30	U4 P3 E2/3 C2
Certificat QB UPEC	QB 30 (2)	n°311-028.1
UPEC		U4 P3 E2/3 C2
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,0 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	2,0 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 950 g/m²
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	ΔL_w = 4 dB
Spécifications déclarées		NF EN ISO 10581
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	34
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874	43
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Oui
Poinçonnement rémanent moyen	NF EN ISO 24343-1	0,03 mm
Exigence norme poinçonnement		≤ 0,10 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,20 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		≤ 0,40 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Exigence solidité des couleurs		≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne
Résistance au glissement	DIN 51130	R9
Flexibilité	NF EN ISO 24344	Ø 10 mm
Traitement de surface		SMART top
Propriétés bactériostatiques	EN 846 (3)	oui
Format		Lés
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 m
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	25 ml env.
Mode de pose		Lés inversés
Colle Forbo préconisée		528 eurostar all round
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme (4)
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 10 μg/m^3 (5)
Matières premières		Garanties sans phtalates
Electricité issue de ressources renouvelables		Produit fabriqué à partir de 100% d'électricité issue de ressources renouvelables
Garantie		7 ans
Fabrication		Fabrication européenne

(1) Sur support bois ou incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3

(2) Revêtements de sol résilients : http://evaluation.cstb.fr

(3) Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(5) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3 26 77 30 55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. / Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001 ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France
Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleur

FLOORING SYSTEMS