






















# Allura

Allura en Allura Click Pro voldoen aan de eisen van EN ISO 10582 / Allura Flex voldoet aan de eisen van EN 651.

		Allura 0.70	Allura 0.55	Allura 0.40	Allura Flex 1.0	Allura Flex 0.55	Allura Click Pro	
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2.5 mm	2.2 mm	2.0 mm	5 mm	4 mm	5 mm
	Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0.70 mm	0.55 mm	0.40 mm	1 mm	0.55 mm	0.55 mm
	Classificering	EN-ISO 10874	23/34/43	23/33/42	23/32/41	23/34/42	23/33/42	23/33/42
	Haaksheid en rechtheid	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm					
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918/ EN 425	Superieur	Zeer goed	Zeer goed	Superieur	Zeer goed	Zeer goed
	Indrukbestendigheid (Typerende waarde)	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm ~0.04 mm	≤ 0.10 mm ~0.04 mm	≤ 0.10 mm ~0.04 mm	≤ 0.20 mm ~0.11 mm	≤ 0.20 mm ~0.11 mm	≤ 0.10 mm ~0.05 mm
	Contactgeluidreductie ΔLW	EN-ISO 717-2	6 dB	6 dB	6 dB	14 dB	14 dB	7 dB / 15 dB in combinatie met Click underlay
	Warmteweerstand		0.01 m²K/W	0.009 m²K/W		0.02 m²K/W	0.016 m²K/W	0.02 m²K/W
	Luchtkwaliteit binnen TVOC na 28 dagen	EN 16516	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³		≤ 20 µg/m³	≤ 20 µg/m³	≤ 20 µg/m³
	Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN-ISO 10582					Type 1	
	Slipweerstand	DIN 51130					R10	
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02					≥ 6	
	Chemische bestendigheid	EN-ISO 26987					Zeer goed	
	Dimenseistabiliteit (na blootstelling aan warmte)	EN-ISO 23999					≤ 0,05%	
	LCA Life Cycle Assessment	LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.						
	<b>Creating better environments</b>							
	Hernieuwbare energie	Allura wordt met 100% hernieuwbare electriciteit geproduceerd.						
	Gerecycled materiaal	Allura bevat tot 60% gerecycled materiaal in de backing.						

Allura voldoet aan de eisen van EN 14041

		0200130-DoP-306	0200130-DoP-306	0200131-DoP-507	0200131-DoP-507	0200132-DoP-701	0200133-DoP-909
	Productcode	EN 14041					
	Brandgedrag	EN 13501	B <sub>1</sub> -s1, G, NCS				
	Slipweerstand	EN 13893	μ ≥ 0.30				
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV				
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0.25 W/m·K				