

Allura spécifications techniques

Allura et Allura Click répondent aux exigences des normes EN-ISO 10582
Allura Flex répond aux exigences de la norme EN 651



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.BE/CHO

		Allura Premium 0,70	Allura Commercial 0,55	Allura Domestic 0,40	Allura Flex 1,00	Allura Flex 0,55	Allura Click 0,55	Allura Click 0,40
	Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm	2,00 mm	5,00 mm	4,00 mm	5,00 mm
	Épaisseur de la couche d'usure	EN-ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,40 mm	1,00 mm	0,55 mm	0,40 mm
	Classe	EN-ISO 10874						
	Collection		30	30	30	30	30	30
	Poids total	EN-ISO 23997	3.600 g/m ²	3.400 g/m ²	2.850 g/m ²	6.550 g/m ²	5.200 g/m ²	8.300 g/m ²
	Couche d'usure		PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
	Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,07 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %
	Résistance aux poinçonnements	EN-ISO 24343-1	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,11 mm ≤ 0,20 mm	~ 0,09 mm ≤ 0,20 mm	~ 0,05 mm ≤ 0,10 mm
	Bindmiddel	EN-ISO 10582	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1
	Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	Isolation au bruit d'impact	EN-ISO 717-2	6 dB	6 dB	5 dB	14 dB	14 dB	7 dB (15 dB*)
	Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien
	Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓✓✓
	Résistance à la décoloration	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Conductivité thermique	EN 12664	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W	0,008 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,016 m ² K/W	0,02 m ² K/W
	Convient au chauffage par le sol		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
* en combinaison avec Forbo underlay								
Allura, Allura Click et Allura Flex répondent aux exigences de la norme EN 14041								
	Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
	Conductivité thermique	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Conseil pour l'encollage		540 Eurosafe special 640 Eurostar special	540 Eurosafe special 640 Eurostar special	540 Eurosafe special 640 Eurostar special	542 Eurofix tack plus	542 Eurofix tack plus	-

Forbo Flooring nv
t Hofveld 4B 001
BE-1702 Groot-Bijgaarden
T: +32 2 464 10 10
F: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Suivez nous

Le chemin le plus court vers
notre nouvelle collection Allura :



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS