



flotex® colour FR

Flotex Colour est une collection de trois designs (Metro, Penang et Calgary) qui composent une rhapsodie de couleurs sur un large spectre.

Les échantillons illustrés ne représentent qu’une petite sélection des coloris disponibles. Pour découvrir l’ensemble de la palette de couleurs, rendez-vous sur le site Web de Forbo Flooring.


flotex® colour FR metro



246033 | Metro emerald



246031 | Metro cherry



246023 | Metro horizon



246013 | Metro amber



246025 | Metro tangerine



246008 | Metro anthracite

flotex® colour FR penang



482006 | Penang sage




482024 | Penang purple



482031 | Penang ash



482022 | Penang amber



482011 | Penang sapphire




482073 | Penang brick

flotex® colour FR calgary



290030 | Calgary spa



290009 | Calgary moss




290022 | Calgary condor



290011 | Calgary quartz



290031 | Calgary cherry



290020 | Calgary toffee

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Flotex FR satisfait aux exigences de la norme EN 1307

	Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 3,3 mm
	Usage	EN 1307	Classe 33
	Largeur de rouleau		200 cm
	Longueur de rouleau		30 m
	Compatibilité avec les chaises à roulettes	EN 985	Résistance à la chaise à roulettes en utilisation continue
Indices de solidité des couleurs :			
	À la lumière	EN ISO 105/B02	6
	Au frottement	EN ISO 105/X12	≥ 4
	À l'eau	EN ISO 105/E01	≥ 4
Matériau du velours		100 % polyamide	
Méthode/type de fabrication		Revêtement de sol textile floqué	
Envers		Matière résistante et étanche à l'eau	
	Masse surfacique totale	ISO 8543	Env. 1225 g/m²
	Épaisseur du velours	ISO 1766	Env. 2 mm
	Poids de pose du velours	ISO 8543	Env. 250 g/m²
	Efficacité acoustique au bruit de choc	EN ISO 717-2	Δ Lw = Env. 22 dB
	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551	≤ 0.20%
	Flexibilité	ISO 24344	Absence de fissures (mandrin de 10 mm de diamètre)
	Résistance électrique transversale	ISO 10965	Env. 10³Ω
	Classe de confort	EN 1307	LC1



Flotex satisfait aux exigences de la norme EN 14041



Résistance au glissement	EN 13893	> 0,30
--------------------------	----------	--------



Accumulation de charges électrostatiques	ISO 6356	< 2,0 kV
--	----------	----------

Réaction au feu :	
Résolution IMO A653(16)	Conforme
Résolution IMO MSC 307(88) Annexe 1 Partie 2	Conforme
Résolution IMO MSC 307(88) Annexe 1 Partie 5	Conforme
Réf. d'homologation de l'US Coast Guard : 164.117/1121/WCL	MED0364

Les revêtements de sols Flotex FR sont fabriqués sur commande.

Le produit final est susceptible de varier par rapport à l'échantillon, dans la limite des tolérances commerciales. Caractéristiques de fabrication sujettes aux tolérances normales du secteur. Forbo se réserve le droit d'améliorer les caractéristiques de ses produits sans préavis. À l'exception des erreurs ou omissions.



Certificat IMO n° 164.117/1121/WCL MED0364