

Caractéristiques techniques

			Surestep	Safestep (jusqu'à R12)	Eternal	Flotex colour	Flotex HD	Coral brush
	Épaisseur totale	ISO 1765 / EN-ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	4,3 mm	4,3 mm	9 mm
	Largeur de rouleau	EN-ISO 24341	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	Env. 100/155/205 cm
	Longueur de rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	Env. 25 m	30 m	30 m	27,5 m
	Masse surfacique totale	ISO 8543 / EN-ISO 23997	2 750 g/m²	2 750 g/m²	2 800 g/m²	1 800 g/m²	1 800 g/m²	4 050 g/m²
	Poids d'installation du velours	ISO 8543				Env. 250 g/m²	Env. 250 g/m²	920 g/m²
	Épaisseur du velours	ISO 1766				Env. 2 mm	Env. 2 mm	7 mm
	Matériau du velours					100 % polyamide	100 % polyamide	100 % polyamide BCF recyclé ECONYL®
	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	Conforme
	Résistance à l'abrasion	ISO 24338	≤ 2 mg/mm³	≤ 2 mg/mm³	≤ 2 mg/mm³			
	Poinçonnement rémanent	EN-ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm			
	Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 5
	Flexibilité	EN-ISO 24344	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm			
	Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne
	Résistance électrique transversale	EN 1081 / ISO 10965	> 1,10⁹ Ω	> 1,10⁹ Ω	R1 > 1,10⁹ Ω			> 10⁹ Ω
	Efficacité acoustique au bruit de choc	ISO 717-2				ΔLw = 20 dB	ΔLw = 20 dB	
	Résistance au glissement	DIN 51130/51131 EN 13845 Anhang C EN 13893	R10 ESf	R11, R12 ESf	R10	R13 DS : > 0,30	R13 DS : > 0,30	 DS : > 0,30
	Résistance au feu	EN 13501-1	Homologuée	Homologuée	Homologuée	Homologuée	Homologuée	B _{fl} -s1
	Charge électrostatique personnelle	EN 1815 / ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
	Résistance thermique	EN12524 / ISO 8302	0,25 m² K/W	0,25 m² K/W	0,25 m² K/W	0,048 m² K/W	0,048 m² K/W	0,093 m² K/W