





















Marmoleum linear

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011

		Marmoleum Striato original & colour	Marmoleum Striato textura
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
	Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43
	Rollbreedte	EN-ISO 24341	2,00 m
	Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 33 m
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm -0,08 mm (typerende waarde)
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918/ EN 425	✓
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.
	Flexibiliteit	EN-ISO 24344	ø 40 mm
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.
	Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA-bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.
	Slipweerstand	DIN 51130	R9 R10
	Contactgeluidreductie	EN-ISO 717-2	≤ 5 dB Make to order met foam backing : 17dB
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

	Productcode	EN 14041	0100201-DoP-306
	Brandgedrag	EN 13501-1	C _s -s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS-μ ≥ 0,30
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV
	Warmteweerstand	EN 12524	0,017 m ² K/W

Forbo Flooring N.V.
't Hofveld 4B001
1702 Groot-Bijgaarden
België
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Volg ons op



creating better environments



FLOORING SYSTEMS