

Specyfikacja techniczna

Allura Decibel 0,8 spełnia wymagania normy EN ISO 11638

Rodzaj produktu Akustyczna winylowa heterogeniczna wykładzina podłogowa w płytkach i panelach

Zabezpieczenie powierzchni OvercleanXL™

Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej EN ISO 10581 Typ I - zawartość > 80%



Klasyfikacja użytkowa - mieszkaniowe

EN ISO 10874

Klasa 23 - bardzo intensywne użytkowanie



Klasyfikacja użytkowa - obiektowe

EN ISO 10874

Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie



Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł

EN ISO 10874

Klasa 42 - intensywne użytkowanie



Grubość całkowita

EN ISO 24346

4 mm



Grubość warstwy użytkowej

EN ISO 24340

0,8 mm



Wymiary płytek i paneli

EN ISO 24341

50 x 50 cm / 75 x 50 cm / 100 x 100 cm
100 x 16.6 cm / 100 x 20 cm /
120 x 20 cm / 150 x 20 cm

Waga całkowita

EN ISO 23997

3 600 g/m²

Stabilność wymiarowa

EN ISO 23999

≤ 0,05 %



Odporność na ścieranie

EN 660 -2

Grupa T



Klasa antypoślizgowości

DIN 51130

R10



Odporność na rolki krzeseł

ISO 4918

r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie



Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1

0,11 mm - średnia wartość zmierzona



Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

EN ISO 717-2

ΔL_w = 19 dB

Pochłanianie dźwięków

EN ISO 11654

α_w = +/- 0,05

Trwałość kolorów pod wpływem światła

ISO 105 - B02

≥ 7



Odporność chemiczna

EN ISO 26987

Bardzo dobra



Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach

EN ISO 16000-9

< 0,05 mg/m³**Creating Better Environments**

Energia odnawialna

Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu

Zawiera wagowo 20% materiałów pochodzących z recyklingu



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Spełnia Indoor Air Comfort Gold 6.0

Ślad węglowy

6,88 kg CO₂ e/m² - ekwiwalent CO₂ na etapie produkcji A1-A3Allura Decibel 0,8 spełnia wymagania normy EN 14041:2004 **CE**

Deklaracja właściwości użytkowych

EN 14041:2004

0200861-DoP-010



Reakcja na ogień

EN 13501-1

Cfl - s1 L CS



Właściwości antypoślizgowe

EN 13893

klasa DS - μ ≥ 0.30



Zdolność do elektryzacji

ISO 6356

≤ 2,0 kV



Przewodność cieplna

EN 12524

0,25 W/mK



Ogrzewanie podłogowe

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C

Zawiera 20%
materiałów
pochodzących
z recyklinguProdukowane
z użyciem w 100%
energii odnawialnejDostępna
Deklaracja
Środowiskowa
Produktu