

# eurocol

# 846

the strong connection



## QUARTZSAND

Vlamgedroogd kwartsand, te strooien in de natte polyurethaan en epoxylagen. Verbetert de hechting van lijmen en egalisatiemiddelen. Tevens te gebruiken als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels.

### PRODUCTTYPERING

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Basis         | Vlamgedroogd kwartsand. |
| Korrelgrootte | 0,4 - 0,8 mm.           |

- Vlamgedroogd
- Korrelgrootte 0,4-0,8 mm

### EIGENSCHAPPEN

|               |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandbaarheid | Niet brandbaar.                                                                                                              |
| Verbruik      | Bruto verbruik: Circa 4.000 g/m <sup>2</sup><br>Netto verbruik: Circa 1.500 g/m <sup>2</sup> (na uitbezemen en schoonzuigen) |
| Vorstgevoelig | Nee.                                                                                                                         |

### TOEPASSING

- Door het instrooien van vlamgedroogd 846 Quartzsand in de natte polyurethaan of epoxylagen, wordt de hechting van egalisatiemiddelen en cementpoederlijmen op deze materialen geoptimaliseerd.
- 846 Quartzsand kan eveneens gebruikt worden als toeslagstof aan egalisatiemiddelen en reparatiemortels bij toepassing in grotere laagdikten en als toeslagstof voor 021 Euroblock Reno LE.

### VERWERKING

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Opslag | Koel en droog, in originele verpakking bij normale temperatuur (5° - 30 °C). |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|

*\*De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Gebruiksaanwijzing:

- Strooi 846 Quartzsand goed verdeeld en volledig dekkend in de natte polyurethaan of epoxylagen (bruto verbruik 4.000 g/m<sup>2</sup>). Niet-gebonden delen 846 Quartzsand na afbinding van de polyurethaan of epoxy zorgvuldig verwijderen met een harde bezem en/of industriestofzuiger (netto verbruik ca. 1.500 g/m<sup>2</sup>).
- Als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels mengen in de verhouding 3 delen van het egalisatiemiddel of de reparatiemortel op 1 deel 846 Quartzsand.
- Als toeslagstof in 021 Euroblock Reno LE maximaal 2,5 kg 846 Quartzsand op 1 kg 021 Euroblock Reno LE.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### 846 QUARTZSAND

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte goed tijdens het gebruik.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Het product is niet prikkelend voor de huid.
- Productrestanten afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen. Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met het huishoudelijk (rest)afval afgevoerd worden
- Kan zonder bewerking opnieuw gebruikt worden.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).
- Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

---

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

| Artikel | Omschrijving | Verpakking  | EAN-code        |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| 846     | Quartzsand   | Zak à 25 kg | 8 710345 846011 |

### 846 QUARTZSAND