

eurocol

900

the strong connection

27-4-2026



EUROPLAN DSP

Pâte de nivellement flexible prête à l'emploi pour niveler les anciens revêtements de sol en vinyle ou en caoutchouc, les anciens résidus de colle et les différences de hauteur entre les matériaux en plaques. Convient également pour sceller les joints entre les matériaux en feuille. L'épaisseur maximale de couche en une seule opération est de 2 mm. Convient pour une utilisation en intérieur.

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

Base	Dispersion styrène-butadiène.
Couleur	Blanc cassé.

- Ininflammable
- Facile à appliquer
- Très flexible
- Résiste aux fauteuils à roulettes
- Prête à l'usage

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	Selon l'application.
Inflammabilité	Non inflammable.
Passableness	8 heures.*
Sensible au gel	Oui.

APPLICATION

Pour égaliser en épaisseurs de couches de 2 mm max.:

- d'anciens sols en vinyle
- de vieux résidus de colle
- de différences de hauteur entre dalles
- d'un revêtement de sol en caoutchouc existant, sur lequel doit être posé un nouveau revêtement de sol.

TRAITEMENT

Épaisseur de couche	Maximum 2 mm.
Stockage	Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel.
Outils	Spatule à dentée plus et lisseuse.
Séchage	24 heures*.

900 EUROPLAN DSP

Durée de conservation 12 Mois dans son emballage d'origine intact.

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatologiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

- Le 900 Europlan DSP peut être appliquée sur l'ancien revêtement de sol en vinyle ou en caoutchouc, pourvu qu'il soit dégraissé minutieusement et vérifié l'adhérence au support.
- Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

Utilisateur:

- Avant l'application, dégraisser minutieusement l'ancien revêtement de sol en vinyle ou en caoutchouc et vérifier l'adhérence au support.
- Eliminer autant que possible les résidus de colle.
- Il est recommandé d'appliquer le 900 Europlan DSP dans un premier temps à l'aide d'une spatule à dentée plus, pour égaliser ensuite les stries avec une lisseuse.
- Lors de la pose d'un revêtement de sol sur le 900 Europlan DSP, "NE JAMAIS" utiliser de colles contenant des solvants.
- Vinyle : 540 Eurosafe Special + 640 Eurostar Special.
- Linoléum : 514 Eurosafe Lino + 611 Eurostar Lino Plus.
- Moquette : 509 Eurosafe Tex + 609 Eurostar Tex.

Conditions de mise en œuvre:

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Classe de danger	Non.
Sécurité et environnement	Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
FS	Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl .

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
900	Europlan DSP	Seau de 14 kg	4 026956 130888

900 EUROPLAN DSP