

eurocol 940

the strong connection



EUROPLAN QUICK

Ремонтная смесь на цементном связующем. Быстро затвердевающая, высокопрочная смесь широкого спектра применения. Для внутренних и наружных работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Цемент, пластифицирующие связующие.
Цвет	Серый.
Консистенция	Порошок

- Ремонтная смесь широкого спектра применения.
- Стабильная во времени, высокопрочная, выдерживающая большие нагрузки.
- Быстротвердеющая, безусадочная.
- Мелкозернистая.
- В качестве массы для ремонта и выравнивания наносится слоем толщиной до 50 мм, на разделительных панелях до 10 мм.
- Наносится в диапазоне толщин "от нуля" до 50 мм. Хорошо регулируется добавлением воды.
- Возможное увеличение массы, добавлением до 30% кварцевого песка.
- Пригодна для ремонта оснований для мебели на роликах, при толщине слоя от 2 мм.
- Пригодна для применения на полах с подогревом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на изгиб	Не менее 8 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 40 МПа
Расход	Ок. 1,6 кг/м ² на 1 мм толщины слоя
Прочность сцепления с основанием	Не менее 2,0 МПа
Воспламеняемость	Нет
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке
Пешие нагрузки	45 - 60 минут при температуре 18 - 20 °C и влажности 65%.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для выравнивания и ремонта ступеней и небольших участков пола.
- Для заполнения трещин, отверстий и т.д. в полах и стенах.
- Для заделывания температурно-усадочных швов согласно требованиям СП 29.13330-2011, п. 8.14, п. 9.9
- Для формирования кромок, переходов, уклонов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.
------------------	---

940 EUROPLAN QUICK

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Инструмент	Широкий шпатель.
Соотношение для смешивания	20 кг шпатлевочной массы 940 Europlan Quick равномерно добавить в 4,4 - 4,8 л чистой холодной воды
Соотношение для смешивания	25 кг шпатлевочной массы 940 Europlan Quick равномерно добавить в 5,5 - 6 л чистой холодной воды
Рабочее время	Ок. 15 мин при температуре 18 - 20°C и влажности 65%.
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Вода.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

- Выравниваемое основание должно быть прочным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин и загрязнений, препятствующих адгезии - согласно требованиям СП 29.133330.2011 / СНиП 2.03.13-88; СП 71.13330.2017 / СНиП 3.04.01-87
- Недостаточно пригодные полы необходимо доработать. В случае налипания на поверхности цементного молочка удалить его избытки путем шлифовки. Выбоины и грубые неровности следует выровнять с помощью Ремонтной смеси 940 Europlan Quick.

В случае невозможности подготовки основания в соответствии с вышеизложенными требованиями все недостатки должны быть зафиксированы в письменном виде.

- С учетом свойств и состояния основания нанести на него соответствующую грунтовку Forbo Eurocol, соблюдая при этом техническую информацию и наши рекомендации.
- При нанесении нескольких шпатлевочных слоев или же применении Ремонтной массы 940 Europlan Quick нанесение последующего слоя возможно только после полного высыхания предыдущего слоя и проведения промежуточной грунтовки.
- На ангидридных основаниях, при толщине слоев более 5 мм нанести водоустойчивую грунтовку (н-р, 021 Эпоксидную грунтовку Euroblock Reno LE).
- На экстремально впитывающих основаниях, для предотвращения образования пузырьков, рекомендовано производить грунтование в несколько слоев (в зависимости от степени впитываемости основания).

Инструкция по применению:

- Размешайте 940 Ремонтную массу с чистой холодной водой. В зависимости от применения следует соблюдать следующее соотношение:
для получения стабильной по форме массы – прибл. 5,5 л воды на 25 кг или 4,4 л воды для фасовки 20кг 940 Ремонтной массы, что позволяет более комфортно работать по вертикальным основаниям;
для получения эластичной по форме массы – прибл. 6,0 л воды на 25 кг или 4,8 л воды для фасовки 20кг940 Ремонтной массы, для выравнивания и заполнения больших углублений на горизонтальных поверхностях.
- Готовая смесь наносится на основание и выравнивается. Минимальная толщина слоя для применения под мебель на роликах – 2мм. Ступени лестниц и другие места ремонта через 10 -15 мин. после нанесения разгладить влажной мочалкой, щеткой или шлифовальным бруском. При нормальных климатических условиях можно ходить по поверхности через прибл. 45 минут.
- После этого периода времени можно также удалить вспомогательные доски (опалубку), придающие форму, в случае их использования.
- Укладка покрытий возможна через прибл. 24 часа. Нанесение нивелирующей массы возможно после полного высыхания ремонтной массы или на следующий день, что зависит от толщины нанесенного слоя и климатических условий. При этом на высохшую массу необходимо нанести грунтовку (например, Дисперсионную грунтовку 050 Europrimer Mix, разбавленную 1:7 водой).
- При нанесении гипсовой нивелирующей массы 920 Europlan Alphy в качестве ровнителя на 940 ремонтную массу необходимо, чтобы она полностью высохла. Затем прогрунтовать Универсальной грунтовкой 044 Europrimer Multi, разбавленной водой 1:2. Данная грунтовка должна сохнуть прибл. 24 часа!
- При нанесении слоем более 5 мм можно добавлять в готовую ремонтную смесь кварцевый песок (размер зерна до 3 мм). При смешивании песок добавляется в последнюю очередь. Максимальное количество добавленного песка не должно превышать 30%.

Во время кристаллизации ремонтной массы следует избегать сквозняков и интенсивного воздействия солнечных лучей.

При использовании на конструкциях с подогревом выключите отопление за 24 часа до начала нивелирующих работ. Температура пола должна быть макс. 18°C.

Постепенное включение напольного отопления возможно через мин. 24 часа, при этом каждый день возможно добавлять по 5°C. Не использовать при температуре ниже 5°C. Низкие температуры замедляют процесс затвердевания.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED

ЛОС 0 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1

940 EUROPLAN QUICK

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
940	Europlan Quick	20 кг нетто	4607164123093	54 шт.
940	Europlan Quick	25 кг нетто	4607164120030	42 шт.

940 EUROPLAN QUICK

