



Specyfikacja techniczna

Modul'up Compact spełnia wymagania normy EN ISO 10582

Rodzaj produktu Winyłowa heterogeniczna wykładzina podłogowa do montażu bez kleju

Zabezpieczenie powierzchni Xtrem PUR™

Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej EN ISO 10581 Typ I - zawartość > 80%



Klasyfikacja użytkowa - obiektowe

EN ISO 10874

Klasa 34 - bardzo intensywne użytkowanie



Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł

EN ISO 10874

Klasa 43 - intensywne użytkowanie



Grubość całkowita

EN ISO 24346

2 mm



Grubość warstwy użytkowej

EN ISO 24340

0,7 mm



Długość rolki

EN ISO 24341

25 m



Szerokość rolki

EN ISO 24431

2m



Waga całkowita

EN ISO 23997

2 600 g/m²



Elastyczność

EN ISO 24344

Ø 10 mm



Stabilność wymiarowa

EN ISO 23999

≤ 0,05 %



Odporność na ścieranie

EN 660 -2

Grupa T



Klasa antypoślizgowości

DIN 51130

R10



Odporność na rolki krzesel

ISO 4918

r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie



Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1

0,02 mm - średnia wartość zmierzona



Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych

EN ISO 717-2

ΔL_w = 5 dB



Trwałość kolorów pod wpływem światła

ISO 105 - B02

≥ 6



Odporność chemiczna

EN ISO 26987

Bardzo dobra



Odporność na zaplamienia

EN ISO 26987

Doskonała



Właściwości antybakteryjne

EN ISO 22196

Doskonałe - hamuje wzrost



Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach

EN ISO 16000-9

< 0,01 mg/m³



Creating Better Environments



Energia odnawialna

Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu

Zawiera wagowo 20 % materiałów pochodzących z recyklingu



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

Spełnia Indoor Air Comfort Gold 7.0

Ślad węglowy

5,93 kg CO₂ e/m² - ekwiwalent CO₂ na etapie produkcji A1-A3

Modul'up Compact spełnia wymagania normy EN 14041:2004



Deklaracja właściwości użytkowych

EN 14041:2004

0200862-DoP-010



Reakcja na ogień

EN 13501-1

Bfl - s1 L NCS



Właściwości antypoślizgowe

EN 13893

klasa DS - μ ≥ 0.30



Zdolność do elektryzacji

ISO 6356

≤ 2,0 kV



Przewodność cieplna

EN 12524

0,25 W/mK



Ogrzewanie podłogowe

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C



Xtrem PUR™

Fabryczne zabezpieczenie powierzchni wykładziny Xtrem PUR zapewnia doskonałą ochronę przed zabrudzeniami, zarysowaniami i chemikaliami, ułatwia czyszczenie i pielęgnację powierzchni wykładziny. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających.



Zawiera 20%
materiałów
pochodzących
z recyklingu



Produkowane
z użyciem w 100%
energii odnawialnej



Dostępna
Deklaracja
Środowiskowa
Produktu