

eurocol 160

the strong connection



EUROMIX TURF PRO

2-К клей для искусственной травы. Высокопрочный, устойчивый против погодных воздействий двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания искусственных газонов в области шва и разметки игрового поля на Ленту для швов 849U / 842F внутри и снаружи помещений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиол, наполнитель, добавки. Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
Цвет	Компонент А: зеленый, Компонент Б: коричневый
Консистенция	Компонент А: пастообразная, Компонент Б: жидкая

- устойчивая форма клеевого рифа
- более низкий расход по сравнению с аналогами
- устойчив против различных погодных воздействий
- эластичная клеевая пленка
- не содержит растворителей
- зеленого цвета
- пригоден для работы во влажных погодных условиях
- легко наносится в течение всего времени для укладки
- пригоден для работы при низких температурах до +5°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 270 г/п.м. при ширине ленты 30 см
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	Ок. 1,5 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для приклеивания искусственных газонов в области шва
- Маркировки игрового поля на ленту для швов из полиэстера внутри и снаружи помещений

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Зубчатый шпатель, ВЗ-В11 (ТКВ) в зависимости от подложки покрытия
Соотношение для смешивания	100 весовых частей Компонента А : 15 весовых частей Компонента Б
Рабочее время	Ок. 60 мин. при температуре +20 оС
Время высыхания	Ок. 12 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	18 месяцев
Очиститель	Живичный скипидар (для незатвердевшего продукта)

160 EUROMIX TURF PRO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Температура применения	Минимальная температура пола + 2 °C, рекомендуемая 15 - 25 °C, относительная влажность 30 - 90 %, рекомендуемая <65%.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо обеспечить безупречное состояние основания. Поверхность должна соответствовать требованиям по прочности и твердости. Приклеивание производится на сухую ленту для швов Eurocol, в зависимости от предполагаемого вида спортивной нагрузки.

Инструкция по применению:

- Клей и отвердитель тщательно смешать вручную или с помощью дрели с насадкой до образования однородного цвета смеси, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости. Во избежание неправильного смешивания следует перелить клей во вторую чистую ёмкость и еще раз хорошо перемешать.
- Следует замешивать только то количество клея, которое может быть израсходовано за время жизнеспособности готовой смеси. Это время зависит от температуры окружающей среды, т.е. при высоких температурах оно сокращается, а при низких - увеличивается.
- Покрытие разложить, подрезать в области шва, и одну половину скрутить или откинуть. Клей наносится на Ленту для швов из полиэстера (849U, 842F) в количестве, которое зависит от изначной структуры покрытия.
- Укладка покрытия может быть произведена сразу же после нанесения клея в течение времени для укладки. Указанное нормативное время для укладки (ок. 60 минут) зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и температуры основания. Приведенные показатели действительны для нормального климата (t +23°C, относительная влажность воздуха 65%) и свежей клеевой смеси. Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание.
- Затем покрытие тщательно притереть или прикатать валиком. Повторно следует прикатать покрытие через 20 мин. и через 40 мин.
- Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.

Дополнительная информация

Оптимальные условия для укладки покрытия: температура окружающей среды, клея, основания и покрытия находится в пределах от 15°C до 35°C и относительная влажность воздуха не превышает 90%.

При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно увеличивается время его затвердевания. При более высокой температуре клей становится жидким и хуже формирует клеевой риф, что может привести к увеличению его расхода. Более высокие температуры ускоряют реакцию клея и отвердителя, в связи с чем сокращается время использования готовой смеси.

- Избегать проведения работ по приклеиванию во время дождя. Можно приклеивать влажные материалы на влажное основание, однако они ни в коем случае не должны быть совершенно мокрыми. Однако мы рекомендуем наносить клей на сухую ленту для швов.
- Загрязненные клеем покрытия, инструменты и приборы до затвердевания очищаются растворителем. Затвердевшие остатки клея удаляются только механическим путем.
- Отвердитель PU чувствителен к влаге и холоду и должен храниться в плотно закрытой упаковке в сухом помещении при температуре выше 5°C.
- При работе с клеем желательно использовать защитные перчатки, так как реакционные компоненты проникают глубоко в поры кожи и их сложно удалить.
- Продукт содержит опасные вещества, соблюдайте инструкции паспорта безопасности!
- Не смешивать с другими продуктами, за исключением тех, которые специально для этого предназначены. Вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
160	Turf Adhesive	Комби упаковка 13,8 кг нетто		

160 EUROMIX TURF PRO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

