

# eurocol

# 867

the strong connection

3-4-2026



## EUROFINISH EASY FUTURE

Parkettlack auf PUR-Basis. Eignung für gewerbliche Bereiche mit normaler Nutzung. Exzellentes Oberflächenbild.

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

Zusammensetzung	PUR-Polyacrylat-Dispersionen.
Farbe	Milchig weiß.
Glanzgrad	Seidenmatt.
Konsistenz	Flüssig

- Sehr hochwertiger, einkomponentiger Parkettlack auf PUR-Acrylat Dispersionsbasis, mit sehr guten Verlaufeigenschaften.
- Für die sehr strapazierfähige Versiegelung von normgerechten, vollflächig geklebten Parkettarten, Parketthölzer und Kork.
- Zur Anwendung in Wohnbereichen mit intensiver Nutzung und in der gewerblichen Nutzung mit starker mechanischer und chemischer Beanspruchung.
- Beanspruchungsklasse C gemäß ÖNorm C 2354.
- Ein Vollaufbau ohne Grundierung ist in vielen Fällen möglich.
- Für die Anwendung im Innenbereich.
- Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar.
- Erreicht in Kombination mit 873 Aqua Lack Additive die Rutschklasse R9 nach BGR 181.
- Entspricht DIN EN 71-3. Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente.
- Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff entsprechend EMICODE EC 1 Plus.
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen.
- Deklariert bei [baubook](#), "ökologisches Bauprodukt".

### TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	Spachtel ca. 30 ml/m <sup>2</sup> (pro Arbeitsgang) Walze: ca. 100 - 120 ml/m <sup>2</sup> (pro Arbeitsgang)
Abbindezeit	Vollständig abgebunden nach 7 Tagen.
Frostbeständigkeit	Nein.
Begehbarkeit	Erste vorsichtige Nutzung nach 24 Stunden.
Gleitverhalten	R9 entsprechend BGR 181.
Besondere Eigenschaft	R9 in Kombination mit Additiv 873
Dichte	1,04 g/cm <sup>3</sup>

### ANWENDUNG

Zur Lackierung von Parkett und Kork.

### VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
----------	---

867 EUROFINISH EASY FUTURE

<b>Werkzeuge</b>	Doppelflächenspachtel, Microfaserwalze
<b>Ablüfzeit/Wartezeit</b>	Spachtelauftrag ca. 30 Minuten, Walzenauftrag ca. 3 – 4 Stunden.
<b>Haltbarkeit</b>	Ca. 12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
<b>Reiniger</b>	Wasser.
<b>Hinweise</b>	<p>Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu beachten!</p> <p>Bitte Chargennummer beachten. Nur Produkte der gleichen Charge in einer Auftragsschicht verwenden. Bei Verwendung von Produkten mehrerer Chargen, sind diese vor der Verarbeitung zu mischen.</p> <p>Bei der Renovierung von Altböden bitte Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik nehmen.</p> <p>Bei der matten Ausführung auf dunklen Hölzern maximal 3 Lackaufträge ausführen. Durch den hohen Anteil Mattierungsmittel kann die Lacktransparenz beeinflusst werden (Milchglaseffekt). Vor Einsatz auf unbekanntem Holzarten sind Eigenversuche erforderlich, um ggf. Farbtonveränderungen, Ausblutungen oder Benetzungstörungen vorbeugen zu können. Weichmacher aus kontaktierenden Materialien (z.B. Stuhlrollen, Teppichunterlagen, Filzgleiter) können zu Verfärbungen oder Erweichungen des Lackes führen. Die ausgehärtete Lackschicht ist chemikalienbeständig. Färbende Produkte (z.B. Haarfärbemittel, eingefärbte Desinfektionsmittel) sowie weichmacherhaltige Produkte (z.B. Fahrzeugreifen, Stuhlrollen, Teppichunterlagen, Filzgleiter) können jedoch zu irreparablen Verfärbungen der Lackschicht führen. Bei der Verwendung solcher Produkte, wie auch bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind Vorprüfungen der zu verwendenden Verlegewerkstoffe durchzuführen.</p> <p>Nach DIN 18356 sind versiegelte Parkettböden laufend zu pflegen. Hierfür empfehlen wir Eurocol Pflege- und Reinigungsmittel. Bitte gesonderte Information und Pflegeanweisung anfordern. Nicht geeignet für die Anwendung auf Holzpflaster und Schwingböden. EMICODE, weitere Informationen unter <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a>. EMICODE, weitere Informationen unter <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a>.</p>

*\* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

#### Untergrund:

- Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein.
- Fugen sind mit geeignetem Eurocol Fugenkitt geschlossen.
- Der Feinschliff richtet sich nach der Holzart. Der Flächen- und Randschliff ist unbedingt mittels Schleifgitter zu egalisieren.
- Verwenden Sie eine Eurocol Grundierung mit Sperrwirkung (z.B. für Exotenhölzer, Räumereiche u. Ä.) oder zur Minimierung der Saugfähigkeit und der Kantenverleimung (z. B. Hochkantlamellenparkett, Parkett auf Schwingböden oder auf Fußbodenheizung).
- Alternativ ist in vielen Fällen ein Vollaufbau möglich.
- Bei Mängeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden.

#### Gebrauchsanweisung:

Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.

- Vor Gebrauch gut aufschütteln!
- Den Lack in einen Eurocol Versiegelungseimer umfüllen und beim Auftrag ein Abstreifgitter verwenden.
- Der Auftrag hat mit rostfreiem Doppelflächenspachtel 27 cm oder neuer, sauberer Eurocol Aqua Microfaserwalze 25 cm zu erfolgen.
- Während der Anwendung auf dem vorbereiteten Parkettboden Schuhhüllen für die Schuhe benutzen, um Fußabdrücke zu vermeiden.
- Um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, empfehlen sich zwei kreuzweise Spachtelgänge oder einen Walzenauftrag mit anschließendem Decklackauftrag mit Walze.  
Je nach Frequentierung ist die Anzahl der Walzenaufträge auszuwählen. Wir empfehlen 2- 3 Walzenaufträge.
- An einem Tag nicht mehr als zwei Spachtel- und einen Walzenauftrag oder zwei Walzenaufträge durchführen.
- Die Zwischentrockenzeit zwischen den Lackaufträgen beträgt mindestens 4 Stunden jedoch höchstens 24 Stunden.
- Für den Auftrag nach Überschreitung der zulässigen Trockenzeit (24 Stunden) muss die getrocknete Schicht mit einem Schleifgitter Korn 100 oder 120 angeschliffen werden.  
Anschließend die Oberfläche mit einem Industriestaubsauger staubfrei machen.
- Ein Zwischenschliff vor dem letzten Lackauftrag verbessert die Oberflächenoptik. Nach einem Zwischenschliff ist sorgfältig zu entstauben. Vorzugsweise ist ein Spachtelgang anzuraten, um den Reststaub aufzunehmen.

Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

Seltene Hölzer, gebleichte Esche, Akazie, Kirsche, Exoten oder Räumereiche sind wegen möglicher Ausfärbungen oder Streifenbildung durch Inhaltsstoffe oder den Räucherprozess mit absperrender Grundierung zu grundieren.

#### **Empfohlene Grundierungen:**

##### **Eurocol 883 Europrime Perfect**

Walz- und spachtelbar, Geringe Seitenverleimung. Hohe Neutralität der Holztonung. Lange Nass – in Nass Einarbeitbarkeit

**867 EUROFINISH EASY FUTURE**

(Überrollbarkeit). Keine sichtbaren Übergänge beim Walzen und Spachteln.

### **Eurocol 857 Europrime Block**

Ausschließlich zum Walzen. Speziell für Exotenhölzer, Räuchereiche und für Renovierungsarbeiten. Ausgeprägte Anfeuerung/Holztonung bei dafür empfinglichen Hölzern, wie Eiche, Buche u. Ä.

### **Verarbeitungsbedingungen:**

mindestens 15 °C Bodentemperatur,  
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,  
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

Zur Herstellung der Rutschklasse R9, das Eurocol 873 Aqua Lack Additive R9 in einer Konzentration von 3% dem Aqua Lack nach dessen Homogenisierung zugeben und durch Schütteln gut einmischen und nach Verarbeitungsvorschrift des Stammlackes verfahren. Die Mischung mit Aqua Lack muss innerhalb eines Tages verarbeitet werden. Dabei die Mischung regelmäßig aufschütteln, um einem Absetzen des Strukturmittels während der Verarbeitung vorzubeugen.

---

## QUALITÄT UND GARANTIE

---



---

## GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

---

GISCODE	W2+ Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelgehalt bis 5%, N-Methylpyrrolidonfrei
LEED	VOC 50,9 g/l, erfüllt: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 4,2 %, Qualitätsstufe: 3
Gefahrenklasse	Keine.
Arbeits- und Umweltschutz	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a> .
Decopaint-Richtlinie	Kat. A/i/Wb: <140 g/l VOC (2010).
Kontakttelefon für Allergiker	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.
Allergie auslösende Stoffe	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

---

## ARTIKELDATEN

---

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
867	Eurofinish Easy Future	PE Kanister à 5 l	102/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG175205-201-250, Version 13, Stand 2021-07-15, ersetzt Ausgabe vom 2021-06-10

### **867 EUROFINISH EASY FUTURE**