

# eurocol 049

the strong connection



## EUROPRIMER ABS

Gebrauchsfertige, stark imprägnierende Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Spachtelmassen und Bodenbelagsklebstoffen auf saugfähigen gips- und zementgebundenen Wänden und Böden.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zusammensetzung | Acrylatcoplymere, Wasser, Entschäumer, Netzmittel, Konservierungsmittel. |
| Farbe           | Hellblau.                                                                |
| Konsistenz      | Dünnflüssig.                                                             |

- Universelle Dispersionsgrundierung für stark saugfähige, mineralische Untergründe wie Zementestrich, calciumsulfatgebundenen Estrich, Trockenestriche mit hervorragendem Eindringvermögen.
- Zur Verwendung vor voll- und teilflächigen Spachtelarbeiten mit Eurocol Spachtelmassen.
- Auch im Sprühauftrag verwendbar.
- Das Produkt ist auf Fußbodenheizung einsetzbar.
- Für die Anwendung im Innenbereich.
- Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff zertifiziert nach EMICODE EC1 Plus.

### TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Verbrauch             | 100 - 150 g/m <sup>2</sup> .*                                           |
| Besondere Eigenschaft | Verarbeitungsfertig. Stark imprägnierend. Im Sprühverfahren einsetzbar. |
| Dichte                | 1.0 g/cm <sup>3</sup> .                                                 |

### ANWENDUNG

Imprägniergrundierung:

- zur Verbesserung der Haftung von Spachtelmassen und Bodenbelagsklebstoffen u. a. auf saugfähigen calciumsulfat- oder zementgebundenen Wänden und Böden, Trockenestrichen etc.
- zur Verfestigung der Oberflächenrandzone von leicht absandenden Wänden und Böden.

### VERARBEITUNG

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerung    | Kühl und trocken, dicht verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C.               |
| Werkzeuge   | Lammfellwalze oder Bürste, grobporeige Schaumstoffwalze. Kann gesprüht werden.       |
| Trockenzeit | 1 - 2 Stunden.*                                                                      |
| Haltbarkeit | Ca. 12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen. |
| Reiniger    | Wasser.                                                                              |

049 EUROPRIMER ABS

*\* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

#### Untergrund:

- Der Untergrund muss druck- und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.
- Risse oder Fugen (außer Bauwerksdehnungsfugen) sind mit Eurocol Vergussmassen Europlan 913 Silicat zu schließen.
- Auf sehr porösen Anhydrituntergründen raten wir, um die Gefahr eines Orangenschaleneffekts zu vermeiden, 2 Schichten 044 Europrimer Multi oder 1 Schicht 043 Europrimer Alphy aufzutragen.
- Bei Mängeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden.

#### Gebrauchsanweisung:

Grundierung vor Verarbeitung auf Raumtemperatur kommen lassen.

- Vor Gebrauch gut aufschütteln.
- Gleichmäßig ohne Pfützenbildung auf den fachgerecht vorbereiteten Untergrund auftragen.
- Die Trockenzeit richtet sich nach der aufgetragenen Menge sowie der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit, sowie des weiteren Materialeinsatzes. Aufgetragene Grundierung immer gut durchtrocknen lassen.

#### Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,  
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,  
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

---

## QUALITÄT UND GARANTIE

---



---

## GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

---

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DGNB                          | VOC 0 %, Qualitätsstufe: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gefahrenklasse                | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arbeits- und Umweltschutz     | Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. |
| Sicherheitsdatenblatt         | Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a> .                                                                                                                                                                |
| Kontakttelefon für Allergiker | Informationen für Allergiker: +49 361 730410.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allergie auslösende Stoffe    | Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.                                                                                                                               |

---

## ARTIKELDATEN

---

| Artikel | Produktname    | Verpackung            | Versandeinheit      |
|---------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 049     | Europrimer ABS | PE - Kanister à 10 kg | 60 Kanister/Palette |

BG134049, version 01, Stand 2023-05-31, ersetzt Ausgabe vom

### 049 EUROPRIMER ABS

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

