



bulletin board[®]

ブルテンボード[®]

pinboard linoleum ピンボードリノリウム

creating better environments



FLOORING SYSTEMS



bulletin board® pinboard linoleum ブルテンボード® ピンボードリノリウム



フォルボのリノリウム壁面材:ブルテンボード®は、すべて天然原材料から作られた人体や環境へ優しい壁面材として、オフィス、病院、学校、店舗、住宅など、さまざまな場所で使用されています。

その高い安全性に加え、豊富なカラーとデザイン性で空間を華やかで明るい印象に演出します。

壁面ばかりでなくさまざまな用途にご使用いただけます




ピンなどを差して、
壁用掲示板として



デザイン張りをして
インテリアのアクセントに



椅子の背もたれの衝撃緩和や
壁の保護に



家具や扉、
パーテーションと一緒に

環境へ配慮した、天然の原材料を使用



亜麻仁油

亜麻の種を絞ると亜麻仁油ができます。食用としても使われるこの油は、抗菌性があり常に酸化しながら強度を保ちます。



ロジン

ブルテンボードに強さと柔軟性を出します。



コルク粉

天然色素で染めたコルクはピンを抜くと元に戻るという、復元性が高い素材です。




ジュート

裏地材として、植物のジュートを使用しています。

ブルテンボード® ピンボードリノリウム カラーバリエーション

ブルテンボード®は、15種類のカラーバリエーションの中から、雰囲気やイメージに合わせて、自由な組み合わせでお選びいただけます。



2208 | mushroom medley



2206 | oyster shell



2210 | hot salsa



2187 | brown rice



2182 | potato skin



2211 | tangerine zest



2186 | blanched almond




2162 | duck egg



2212 | fresh pineapple



2166 | nutmeg spice



2204 | poppy seed



2213 | baby lettuce



2207 | cinnamon bark




2209 | black olive



2214 | blue berry


※ 製品特性・注意 天然素材を原料としていますので、色調にばらつきが生じることがあります。ご了承ください。



122cm 6mm



A penny for
your thoughts



changing
exhibitions



Room for
Ideas



Get well soon



製品仕様

	厚み	EN-ISO 24346	6.0mm ± 0.25mm
	幅	EN-ISO 24341	122cm
	ロールの長さ	EN-ISO 24341	5mロール
	重さ	EN-ISO 23997	4.7kg/m ² ± 10%
	柔軟性	EN-ISO 24344	メソッドA: φ50mm
	吸音性能	EN-ISO 354	aw 0.1
	抗菌性	EN-ISO22196	有り
	耐薬品性	EN-ISO26987	弱酸、油、アルコール、薄め液等の通常の溶剤に対して抵抗がある。長時間アルカリ性物質に晒されると弱い。
	静電性		有り
	光沢		マットフィニッシュ仕上げのため光による反射を抑える。
	自然素材（コルク、亜麻仁油、ジュート）		91%
	リサイクル率		43%
	PVC、PET、可塑剤		0%

フォルボ・フロアリング・システムは、品質マネジメントシステムISO-9001、及び環境マネジメントシステムISO-14001を取得しています。



関西フェルトファブリック株式会社

本社	〒530-8531 大阪市北区野崎町7番16号	TEL.(06)6312-0440(代)	FAX.(06)6312-2669
東京事業所	〒101-0031 東京都千代田区東神田1丁目11番1号	TEL.(03)5835-5650(代)	FAX.(03)5835-5654
名古屋事業所	〒452-0803 名古屋市西区大野木4丁目5番地2号	TEL.(052)503-8611(代)	FAX.(052)503-8618
浜松営業所	〒435-0014 静岡県浜松市東区大蒲町110番11号	TEL.(053)464-8254(代)	FAX.(053)464-8257
大阪事業所	〒530-8531 大阪市北区野崎町7番16号	TEL.(06)6312-0431(代)	FAX.(06)6312-0437
福岡営業所	〒812-0892 福岡市博多区東那珂2丁目10番55号	TEL.(092)431-6375(代)	FAX.(092)431-4575
製造・物流センター	〒443-0036 愛知県蒲郡市浜町67番地12	TEL.(0533)67-1991(代)	FAX.(0533)66-1477
海外拠点	シンガポール・タイランド・マレーシア・ベトナム・香港・東莞・上海		