

















# Technische Spezifikationen

		<b>Surestep</b>	<b>Safestep (bis zu R12)</b>	<b>Eternal</b>	<b>Flotex colour</b>	<b>Flotex HD</b>	<b>Coral Brush</b>
 Gesamtstärke	ISO 1765 / EN-ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	4,3 mm	4,3 mm	9 mm
 Rollenbreite	EN-ISO 24341	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	Ca. 105/155/205 cm
 Rollenlänge	EN-ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	Ca. 25 m	30 m	30 m	27,5 m
 Flächengewicht	ISO 8543 / EN-ISO 23997	2.750 g/m <sup>2</sup>	2.750 g/m <sup>2</sup>	2.800 g/m <sup>2</sup>	1.800 g/m <sup>2</sup>	1.800 g/m <sup>2</sup>	4.050 g/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht	ISO 8543				Ca. 250 g/m <sup>2</sup>	Ca. 250 g/m <sup>2</sup>	920 g/m <sup>2</sup>
Poldicke	ISO 1766				Ca. 2 mm	Ca. 2 mm	7 mm
Polmaterial					100% Polyamid	100% Polyamid	ECONYL® 100% regeneriertes Polyamid-BCF
 Dimensionsstabilität	ISO 2551	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	Bestanden
 Verschleißklasse	ISO 24338	≤ 2 mg/mm <sup>2</sup>	≤ 2 mg/mm <sup>2</sup>	≤ 2 mg/mm <sup>2</sup>			
 Resteindruckverhalten	EN-ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm			
 Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 5
 Flexibilität	EN-ISO 24344	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm			
 Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 26987	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
 Elektrostatishes Verhalten	EN 1081 / ISO 10965	> 1,10 <sup>9</sup> Ω	> 1,10 <sup>9</sup> Ω	R1 > 1,10 <sup>9</sup> Ω			> 10 <sup>9</sup> Ω
 Trittschallminderung	ISO 717-2				ΔLw = 20 dB	ΔLw = 20 dB	
 Rutschfestigkeit	DIN 51130/51131 EN 13845 Anhang C EN 13893	R10 ESF	R11, R12 ESF	R10	R13 DS: > 0,30	R13 DS: > 0,30	DS: > 0,30
 Brandverhalten	EN 13501-1	Genehmigt	Genehmigt	Genehmigt	Genehmigt	Genehmigt	B <sub>f</sub> ≤ 1
 Antistatik	EN 1815 / ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
 Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 m <sup>2</sup> K/W	0,25 m <sup>2</sup> K/W	0,25 m <sup>2</sup> K/W	0,048 m <sup>2</sup> K/W	0,048 m <sup>2</sup> K/W	0,093 m <sup>2</sup> K/W