

eurocol

522

the strong connection



EUROSAFE STAR TACK

Универсальный клей. Высококачественный дисперсионный клей для приклеивания покрытий на подготовленные абсорбирующие и неабсорбирующие влагу основания. Пригоден для полов и стен. Для укладки покрытий из ПВХ, вспененного винила в рулонах односторонним, влажным и контактным способом. Возможна термическая реактивация клея. Не содержит растворителей. Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Сополимерная дисперсия
Цвет	Бежевый
Консистенция	Средневязкая

- пригоден для укладки покрытий на ещё влажный или сухой клеевой слой, а также для приклеивания покрытий контактным способом
- длительное открытое время
- высокая клеящая способность
- реактивируется с помощью фена для горячей сварки без насадки
- пригоден для отапливаемых полов и для использования под мебель на роликах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 220 – 270 г/м ² -шпатель А1/А2, ок. 430 – 450 г/м ² - шпатель В1
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	~1,28 г/м ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания

- коммерческих ПВХ- покрытий в рулонах;
- покрытий из вспененного винила на пол и на стены;
- ПВХ-покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон;
- кварц-виниловых плиток;
- текстильных покрытий на основе из ПВХ, латекса и полиуретана - требуется предварительное тестирование на совместимость материалов;
- отражающих стеновых материалов в спортзалах на впитывающие и не впитывающие влагу основания

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

522 EUROSAFE STAR TACK

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Зубчатый шпатель A1/A2, B1 - в зависимости от типа основания и вида покрытия
Рабочее время	Ок. 30 минут на впитывающих основаниях, ок. 90 минут на невпитывающих основаниях при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	30 – 40 минут- для невпитывающих оснований при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	Ок. 10 - 20 минут -для впитывающих оснований
Время высыхания	~24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	15 месяцев
Очиститель	Вода
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке.5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

- Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительное время сухим, без трещин и пыли, ровным, свободным от слоев, препятствующих адгезии. Полы с недостатками необходимо доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и шпатлёвку. В противном случае все недостатки письменно зафиксировать.
- Для подготовки пригодного для кресел на роликах, впитывающего влагу, ровного основания необходимо прошпатлевать слоем 1,5-2 мм с помощью выравнивающей смеси Forbo Eurocol, подходящей под предполагаемые условия эксплуатации.
- Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (например, ангидритные стяжки), следует шпатлевать слоем минимум 2 мм.

Инструкция по применению:

- Перед применением клей тщательно размешать!
- В случае применения для текстильных покрытий требуется предварительное тестирование на совместимость материалов!
- Нанести клей с помощью зубчатого шпателя равномерно на основание. Размер зубцов шпателя зависит от ровности поверхности и основы покрытия. Для гладкой основы используется зубчатый шпатель A1 или A2 (виниловые покрытия), а для структурированной - B1 (текстильные покрытия). Основа покрытия должна полностью соприкасаться с клеевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя.
- Укладка покрытия на ещё влажный клеевой слой: при укладке на впитывающие основания после нанесения клея подождать 10-15 мин. (время подсушки) и уложить покрытие в ещё влажное клеевое поле, затем притереть.
- Приклеивание на высохший слой клея (одностороннее приклеивание): при приклеивании на невпитывающие основания и для паронепропускающих покрытий клей предварительно должен полностью подсохнуть. Время подсушки ок. 30 - 60 минут, в зависимости от климатических условий в помещении. Покрытие после укладки сразу же хорошо притереть, в особенности в области швов.
- Контактное приклеивание (приклеивание покрытий на стены, потолки и отражающих стеновых покрытий в спортивных сооружениях): клей нанести на основание и подложку покрытия и по аналогии с односторонним приклеиванием дать ему подсохнуть. В течение времени укладки (ок. 90 минут) уложить покрытие и хорошо притереть. Дальнейшая корректировка покрытий невозможна!
- Клей в течение нескольких дней можно реактивировать с помощью фена для горячей сварки без насадки. Для этого необходимо нагреть основание и покрытие до температуры прикл. 70-80° и клеить аналогично контактному приклеиванию.
- При укладке покрытий, подверженных сильному изменению размеров под влиянием тепла (усадка/растяжение), рекомендуем использовать клеи 528 Eurostar Allround, 599 Eurosafe Super.
- Сварку швов покрытия можно производить только на следующий день (через 24 часа).

Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на отопляемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

522 EUROSAFE STAR TACK

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
522	Eurosafe Star Tack	13 кг нетто	4607164120795	44 шт.
522	Eurosafe Star Tack	20 кг нетто	4607164120801	32 шт.

522 EUROSAFE STAR TACK

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

