

FICHE TECHNIQUE

418 Euroflex Lino Polaris



Description

Colle à prise rapide avec adhérence initiale élevée pour le collage de linoléum en lés, motifs décoratifs et mosaïques sur un support plan.

- Résistant au gel
- Haut pouvoir d'adhérence initiale et finale
- Facilement applicable
- Faible teneur en solvant GISCODE D2
- Convient pour le chauffage au sol
- Utilisation intérieure uniquement



Pour la pose du linoléum en lés et de sous-couche d'échantéité tels que :

- Marmoleum
- Sous-couche avec un envers jute
- Support absorbant ou support bois

Made in Germany



Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Polymère acrylique en dispersion
Couleur	Beige
Densité	env. 1,30 g/cm ³
Consistance	Moyennement visqueux
Agent nettoyant	Eau
Consommation	400 - 450 g/m ²
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Non
Stockage	12 mois dans un endroit sec ; température 5-30 °C
Outils	Spatule (TKB/B1)
Temps de gommage	env. 5 min
Temps ouvert	15 - 20 min

Conditionnement :

Contenant	Fût de 14 kg
Palette	44 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Surface (m ²)
Quantité nécessaire (kg)
Fût nécessaire

Code article

Produit	Définition	Code EAN
418	Euroflex Lino Polaris	4 026 956163855

FICHE TECHNIQUE

418 Euroflex Lino Polaris



Installation

Support :

La 418 Euroflex Lino Polaris doit être appliquée sur un support résistant à la traction et à la compression. Le support doit être plan, propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DTU 53.12.

Les supports non-conformes doivent être corrigés (ex. ponçage, nettoyage, primaire, ragréage). Si cela n'est pas réalisée, il est important de le notifier par écrit.

Dans le cas d'une mise en œuvre sur plancher chauffant, vérifier les points de mesures existants concernant leur teneur en humidité CPT Linoleum cahier 3703 de mars 2012.

Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

Instruction d'utilisation :

- Veuillez tempérer et remuer le produit avant utilisation.
- Application régulière, par simple encollage du support, à l'aide d'une spatule à dents plus ou moins importantes suivant la qualité du support et la nature du revêtement. Note : Ne pas faire chevaucher 2 films de colle à la reprise d'encollage.
- Les revêtements doivent être posés dans le lit d'adhésif qui est encore humide.
- Juste avant l'affichage du revêtement linoléum en lés, contre-courber les extrémités et les bords afin de compenser les tensions
- Remarque : n'encoller que la surface pouvant être recouverte pendant le temps de travail.
- Laisser gommer brièvement que sur supports denses ou peu absorbants.
- Sur support normalement absorbant, afficher le revêtement linoléum dans le lit de colle fraîche (suivant le sens de pose indiqué par le fabricant).
- Le marouflage destiné à évacuer l'air emprisonné sous le revêtement, à écraser les sillons de colle et assurer le bon transfert sur l'envers du revêtement doit être soigneux et intéresser toute la surface du revêtement. Il sera effectué de préférence en 2 temps : Manuellement à la cale liège au fur et mesure de la pose, puis au rouleau lourd à la fin des opérations. Passer le rouleau dans le sens transversal, puis dans le sens longueur.
- Le revêtement collé ne doit ni sonner «creux», ni être sous tension.
- Les joints, arasements et soudures des joints s'effectuent suivant les règles de l'art, tout en respectant les prescriptions du fabricant du revêtement.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : min. 18 °C.

Température matériau et support : min. 15°

Humidité relative de l'air : 35 - 65%.

Environnement et santé

GISCODE : D2

LEED : VOC 54,6 g/l

DGNB : VOC 4,2 %

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient une masse réactionnelle de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [CE no. 247-500-7] et 2-méthyl 2H-isothiazole-3-one [CE no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.