

eurocol

546

the strong connection

29-5-2026



EUROFIX TACKIFIER

Universele fixering voor het opneembaar installeren van cushion vinyl, tapijttegels of vloerbedekking in banen met een vlakke pvc-, schuim- of vlies rug op bij voorkeur een geëgaliseerde ondergrond. Tevens is het mogelijk om een nieuwe bedekking op houten platen of een vlakke, gereinigde, bestaande vloerafwerking; zoals linoleum, cushion, vinyl, PVC te fixeren. Makkelijk verrolbaar en hierdoor een ergonomische verwerking. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten

PRODUCTTYPERING

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Wit.
Consistentie	Pasteus.

- EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
- Ergonomische verwerking
- Onbrandbaar
- Blijvend tack
- Gemakkelijk opneembaar
- Gunstig verbruik
- Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Classificatie	GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Soortelijk gewicht	1,20 kg/l.
Verbruik	100 – 130 g/m ² afhankelijk van het type ondervloeren.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Voor het opneembaar installeren op vlakke ondervloeren van:

- cushion vinyl
- Vloerbedekking in banen met een pvc-, schuim-, of vlies rug.
- tapijttegels met pvc-, schuim-, of vlies

VERWERKING

546 EUROFIX TACKIFIER

Gereedschap	Vachtroller of fijnvertande A1 lijmkam.
Wachttijd	Ca. 40 minuten.* (fixering dient transparant gedroogd te zijn).
Afbindtijd	24 uur.*
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid	15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger	Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

- De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Bij toepassing van cushion vinyl of andere dampdichte bedekking dienen niet-vrijdragende of vrijdragende, niet/onvoldoende geventileerde vloeren boven het maaiveld en niet-vrijdragende vloeren beneden het maaiveld, van een waterdampdicht vochtscherm (bijv. 3 lagen 026 Euroblock Multi) te worden voorzien.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- 546 Eurofix Tackifier met een vachtroller of fijnvertande lijmkam (A1) in de voorgeschreven hoeveelheid op de ondervloer aanbrengen.
- Vervolgens de aangebrachte 546 Eurofix Tackifier geheel transparant laten drogen, alvorens de vloerbedekking in het fixeerbed te plaatsen.
- Daarna de vloerbedekking zorgvuldig walsen en stevig aanwrijven.
- Bij bestaande vlakke vloerbedekkingen allereerst de hechting van de bestaande vloerbedekking aan de ondervloer beoordelen voordat de 546 Eurofix Tackifier kan worden aangebracht. Daarna de bestaande vlakke vloerbedekking grondig ontvetten met bijvoorbeeld 014 Euroclean.
- Bij toepassing van 546 Eurofix Tackifier op anhydriet, de anhydrietvloer 24 uur van te voren voorzien van een laag 049 Europrimer ABS, aangebracht met een vachtroller.
- In het algemeen kan naderhand de vloerbedekking gemakkelijk van de ondervloer worden verwijderd.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.

Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.

Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming:

546 Eurofix Tackifier kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

546 EUROFIX TACKIFIER

KWALITEIT EN GARANTIE



MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
546	Eurofix Tackifier	Emmer à 13 kg	4 026956 162605

546 EUROFIX TACKIFIER