

FICHE TECHNIQUE

523 Eurostar Tack EC



Description

Adhésif conducteur pour PVC et textile, adhésif conducteur à fixation humide, très rapide à appliquer, très haute résistance finale, polyvalent.

- Ininflammable à l'emploi
- Sans solvant - très faible émission
- Fort pouvoir piégeant
- Facile à étendre
- Faible consommation
- Sans odeur
- Très bonne conductibilité électrique
- Bonne résistance aux fauteuils à roulettes
- Convient à la pose sur sols chauffants



Pour la pose de revêtement de sol conducteur et dissipateur tels que :

- Colorex SD / EC
- Sphera SD / EC



Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Copolymère acrylate en dispersion
Couleur	Grise
Densité	env. 1,23g/cm ³
Consistance	Visqueux
Agent nettoyant	Eau
Consommation	250 - 400 g/m ²
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Non
Stockage	15 mois dans un endroit sec et frais
Outils	Spatule (TKB/S1 - S2)
Temps de gommage	5 - 20 min
Temps ouvert	Env. 20 min
Ouverture trafic pedestre	Env. 24 h

Conditionnement :

Contenant	Fût de 12 kg
Palette	44 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

	S1	S2
Surface (m ²)		
Quantité nécessaire (kg)		
Fût nécessaire		

Code article

Produit	Définition	Code EAN
523	Eurostar Tack EC	

FICHE TECHNIQUE

523 Eurostar Tack EC



Installation

Support :

Le support doit répondre aux exigences décrites dans le DTU 53.12. Il doit avoir une bonne résistance à la compression et à la traction, être sec, exempt de fissure, de poussière et de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence. Les supports non-conformes doivent être corrigés (ex. ponçage, nettoyage, primaire, ragréage).

Pour le nivellement du support, utilisez les produits de ragréage et les primaires Eurocol recommandés.

Pour l'application des systèmes conducteurs, il est impératif de respecter les instructions spécifiques des fabricants de revêtements de sol.

En l'absence d'exigences particulières, le sol doit être préparé avec le primaire 041 Europrimer EC.

Utilisez 1 mètre de bande 801 Eurostrip EC pour chaque 30 m². Collez les bandes sur le primaire ou le ragréage une fois sec.

Alternative : le feuillard de cuivre peut être appliquée directement sur le ragréage. Les feuillards de cuivre doivent être reliés entre eux par des connexions croisées. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'appliquer le primaire 041 Europrimer EC.

La mise à la terre doit être réalisée par un électricien agréé.

Instruction d'utilisation :

- Veuillez tempérer et remuer le produit avant utilisation.
- Les sols doivent être conformes aux DTU en vigueur et au cahier des charges du CSTB. Avant la pose, le chauffage aura dû fonctionner normalement deux semaines au moins. Pendant la pose, il sera réduit ou arrêté de façon à ce que la température au sol ne soit pas supérieure à 20°C. Après la pose, attendre au moins 24 heures pour remettre progressivement le chauffage en marche.
- Mise en place des feuillards.
- Collez les feuillards de cuivre (épaisseur : 0,08 mm ; largeur : 10 à 25 mm) sur le sol à l'aide de la colle. Pour la disposition des feuillards et la mise à la terre, se conformer strictement aux instructions du fabricant de revêtement. Le quadrillage des feuillards de cuivre n'est pas toujours nécessaire.
- Dans ce cas, il suffit d'enduire le support à l'aide de notre 041 Europrimer EC à raison de 100 à 150 gr/ m².
- Après séchage d'environ 3 heures, une bande de cuivre, d'une longueur d'environ 1 mètre, est installée par collage tous les 30 à 40 m² sur le primaire.
- La mise à la terre devra être effectuée par un électricien agréé.
- Environ 25 à 50 KOHms suivant l'épaisseur du film. Ces valeurs suffisent à la bonne élimination de l'électricité statique.
- Marouflage sur toute la surface du revêtement pour chasser l'air emprisonné sous le revêtement, écraser les sillons de colle et assurer le bon transfert sur l'envers du revêtement.
- Joints et arasements. Ils doivent être réalisés dans les règles de l'art en respectant les prescriptions du fabricant de revêtement.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : min. 18 °C.

Température matériau et support : min. 15°

Humidité relative de l'air : 35 - 75%, <65% recommandé.

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) Peut produire une réaction allergique.