

MARMOLEUM SPORT

INSTALLATIONSBEHANDLING MINDRE SLITAGE

Senast reviderad:
2016-09-30



PRODUKT: EUROCOL 897

- För gymnastiksalar
- Syntethartsbeläggning som initial vård för sportgolv av linoleum
- Uppfyller halksäkerhetsstandarder från DIN 18032
- Halkskyddande, uppfyller kraven för sportgolv enligt DIN 18032
- Hög slitstyrka, hög belastningsförmåga
- Trögelastiskt
- Refresher för utnött och sliten skyddsfilm

Forbo Flooring Marmoleum Sport har **ingen ytbehandling från fabrik**. Det måste ytbehandlas efter att det har lagts utifrån hur golvet är avsett att användas.

GRUNDRENGÖRING

Ta bort allt löst skräp, all smuts och allt damm från golvet och rengör golvet med ett neutralt golvrengöringsmedel.

Golvytan behöver vara ren, fri från olja, vax, silikon och andra restprodukter som kan påverka bindningsförmågan negativt.

Använd en kombinationsmaskin eller rotationsmaskin (150–300 varv/min) med röd 3M-rondell. Torka upp smutsigt vatten med trasa, mopp eller med hjälp av våtdammsugare. Skölj med rent vatten och låt golvet torka i minst 12 timmar.

APPLICERING

Observera att linjemålning sker före ytbehandling, se separat blad "Marmoleum Sport linjemålning 809A".

Applicera 897 Sport Floor Care utspätt 1–2 gånger med golv mopp eller luddfri trasa. Behandla hela ytan i en applicering för att undvika skarvar. Starkt absorberande och porösa golv kan behöva fler appliceringar för att filmen ska bli heltäckande. Materialet kan appliceras med luddfri trasa eller golv mopp. Torktiden mellan appliceringarna är vid normalt inomhusklimat 1–2 timmar och kan därefter beträdas. Under torkning får golvet inte behandlas eller beträdas. Om golvet kommer att belastas hårt bör det få torka "över natten", ca 12 timmar, innan det används.

Resultatet är en halksäker skyddsfilm med mycket hög beständighet mot nedsmutsning, fläckar och fotmärken. Det trögelastiska basskyddet är vattenfast och håller länge.

ALLMÄNNA RÅD

Skydda nylagda golv

Alla nylagda golv ska täckas och skyddas mot allt annat pågående arbete under projektet med en lämplig skyddande beläggning som inte färgar av sig.

Använd skyddstassar på stolar och bord för att förhindra repor. Svängbara hjul ska vara av mjukt material som är lämpligt för fjädrande golvbeläggningar (enligt EN425)

Använd entrésystem

Så mycket som 80 % av all smuts i en byggnad kommer in via gångtrafiken. Entrésystem av en lämplig storlek (helst mer än 6 meter) och kvalitet bör användas. Forbos entrésystem Coral och Nuway kan enligt oberoende tester fånga upp och behålla upp till 94 % av all smuts och fukt som dras in i en byggnad via gångtrafik. Detta minskar underhållskostnaderna och bevarar utseendet på intilliggande golvprodukter på bästa sätt samt minskar halkrisken. Som med alla system som fångar upp smuts måste entrésystemen rengöras regelbundet för att få bort smutsen som samlats.

TEKNISK DATA

Bas	Polyakrylat
Färg	Mjölaktig
Densitet	ca 1,02 g/cm ³
pH-värde	8,6
Rengöringsmedel	Vatten
Appliceringstemperatur	15–25 °C
Relativ luftfuktighet	35–75 %, rekommenderad 45–65 %
Åtgång	1 liter för ca 25–30 m ² (1 applicering)
Bör appliceras inom	24 månader, originalförpackat
Lagring	Väl tillslutet i normal rumstemperatur (5–25 °C). Förvaras tillslutet och lufttätt efter att förpackningen öppnats och bör förbrukas snarast möjligt.
Brandfarligt	Nej
Köldkänsligt	Ja
Märkning enligt GefStoffV (tysk lag om farliga ämnen)	Ingen
GISCODE	GE20
Säkerhetsdatablad	Kan erhållas vid förfrågan.
Rengöring	Rengör redskap med vatten direkt efter användning.
Transportförpackning	10,0 l engångsförpackning (2 stycken i kartong, 54/pall).

Angivna data är laboratorievärden som på grund av de många användningsmöjligheterna endast ska ses som riktvärden.

ANMÄRKNING

Produkten är avsedd för behandling av Marmoleum Sport, all annan applicering än den som specificeras i denna tekniska information kräver vårt uttryckliga godkännande. Annars gäller inga garantier.