

eurocol

905

the strong connection



EUROPLAN FILL

Uniwersalna, szybkoschnąca masa naprawcza do podłóg, szybkoschnąca, nakładana od 0 mm, bardzo gładka i nadająca się bezpośrednio do użycia, bez konieczności gruntowania.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Cementy, piasek, dodatki.
Kolor	Szary.
Konsystencja	Proszek.

- Możliwość stosowania od 0 mm
- Bardzo drobnoziarnista - gładka powierzchnia
- Bez konieczności stosowania środka gruntującego
- Uniwersalne zastosowanie
- Idealna do szpachlowania mas samorozpływnych

DANE TECHNICZNE

Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Tak.
Cechy szczególne	Szybkoschnąca. Bez konieczności gruntowania. Wyjątkowo drobne uziarnienie.

ZASTOSOWANIE

Masa szpachlowa zalecana do:

- wygładzanie powierzchni zapraw mineralnych
- niwelowanie nierówności i różnic wysokości mas na styku z innymi posadzkami
- wypełnianie spoin płytek ceramicznych płyt wodoodpornych, posadzek bitumicznych
- naprawa uszkodzonego betonu

STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C
Narzędzia	Szpachla, paca.
Proporcje mieszania	Dodaj 4 części zaprawy 905 Europlan Fill do 1 części wody lub wymieszaj niewielką ilość z wodą do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
Czas zużycia	ok. 5 minut. *
Czas	Brak.

905 EUROPLAN FILL

odparowania/oczekiwania

Czas wiązania	15 - 30 minut. *
Schnięcie	15 - 30 minut.
Przydatność do użycia	12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.
Środek czyszczący	Woda.

**-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

Podłoże:

- Podłoże musi spełniać wymagania budowlane i przepisy kraju użytkownika, a mianowicie: musi między innymi charakteryzować się wystarczającą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, nośnością, stabilnością, musi być równe, trwałe, suche i wolne od spękań, pozbawione warstw zmniejszających przyczepność. Zidentyfikowane braki należy wstępnie wyeliminować.
- Warstwy zmniejszające przyczepność należy usunąć odpowiednimi metodami mechanicznymi.
- W przypadku wad należy zgłaszać uwagi na piśmie.
- Pęknięcia lub dylatacje techniczne (oprócz dylatacji konstrukcyjnych) należy wypełnić żywicą naprawczą Eurocol 913 Europlan Silicat.
- Zastosowane materiały muszą być odpowiednie do podłoża i przeznaczenia.
- Grunty i masy szpachlowe muszą być w pełni suche.
- Porowate podkłady cementowe należy najpierw zwilżyć wodą lub zagruntować 044-1 Europrimer Multi.
- Spełniające określone warunki, podłoża wykonane z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego lub sztucznego należy dokładnie oczyścić środkiem Eurocol 891 Euroclean Basic i po wyschnięciu przeszlifować do uzyskania matowego wykończenia

Sposób użycia:

- Dodaj 4 części 905 Europlan Fill do 1 części wody i dokładnie wymieszaj do uzyskania jednorodnej zaprawy.
- Nałóż zaprawę natychmiast pacą lub szpachelką.
- Do około 1 godziny po stwardnieniu nałożony 905 Europlan Fill można nadal zacierać, spryskując zaprawę niewielką ilością wody i zacierając ją pacą.

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

DGNB	LZO 0,00 %, Stopień jakości: 4
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155.
Ochrona zdrowia i środowiska	Nosić rękawice i okulary ochronne! Trzymać z dala od dzieci. Podczas przetwarzania produktu należy unikać jedzenia, picia i palenia. Do recyklingu przeznaczone są wyłącznie puste pojemniki. Pozostałości materiału można utylizować jako odpady domowe.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.de

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Kod EAN
905	Europlan Fill	Karton 4 kg w wiaderku PE	8 710345 905107

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

905 EUROPLAN FILL