

Технічні характеристики

Sarlon Primeo та Primeo Compact відповідають вимогам EN 14041 і EN 651 або EN ISO 10582

		Sarlon primeo	Sarlon primeo compact	
	Загальна товщина	EN ISO 24346	3.4 мм	2 мм
	Товщина зносостійкого шару	EN ISO 24340	0.70 мм	0.70 мм
	Загальна вага	EN ISO 23997	2.870 г/м²	2.412 г/м²
	Зменшення ударного шуму	EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 дБ	ΔL _w = 5 дБ
	Рівень ударного шуму в приміщенні	NF S 31-074	L _{n1,e,w} , < 65 дБ, Клас А	L _{n1,e,w} , < 75 дБ, Клас В
	Поглинання шуму	EN ISO 354 - EN ISO 11654	α _w = ± 0,05	-
	Залишкова деформація (типове значення) <i>Вимога</i>	EN ISO 24343-1	0,10 мм ≤ 0,20 мм	0,03 мм ≤ 0,10 мм
	Противокзкість	DIN 51130	R10	R10
	Вміст в'язучих речовин у зносостійкому шарі		Тип I	Тип I
	Стійкість до стирання	EN 660-2	T	T
	Відповідність стандартам		EN 651 (ISO 11638)	EN ISO 10582
	Комерційне використання	EN ISO 10874	34	34
	Промислове використання	EN ISO 10874	42	43
	Пакування		Рулони	Рулони
	Довжина рулону	EN ISO 24341	25 м	25 м
	Ширина рулону	EN ISO 24341	2 м	2 м
	Стійкість до слідів від коліс	EN 425 (ISO 4918)	Стійкий	Стійкий
	Стійкість до ніжок меблів	EN ISO 16581	Відповідає стандарту	Відповідає стандарту
	Стабільність розмірів <i>Вимога</i>	EN 434 (ISO 23999)	< 0,10 % ≤ 0,40 %	< 0,10 % ≤ 0,40 %
	Стійкість кольору <i>Вимога</i>	EN ISO 105-B02	7 ≥ 6	7 ≥ 6
	Стійкість до плям	EN ISO 26987	Добра	Добра
	Захист поверхні		OVERCLEAN XL	OVERCLEAN XL
	Концентрація TVOC* через 28 днів	EN 16516	< 50 мкг/м³	< 20 мкг/м³
	Регламент ЄС REACH	1907/2006/CE	Відповідає регламенту ⁽¹⁾	Відповідає регламенту ⁽¹⁾
	Відповідає стандарту EN 14041		Так	Так
	Вогнестійкість	EN 13501-1	Bfl-s1 ⁽²⁾	Bfl-s1 ⁽³⁾
	Противокзкість	EN 13893	Клас DS (μ ≥ 0,30)	Клас DS (μ ≥ 0,30)
	Антистатичні властивості	EN 1815	E ≤ 2 кВ, Антистатичний	E ≤ 2 кВ, Антистатичний
	Теплопровідність	EN 12524 (EN ISO 10456)	0,25 Вт/(м·К), підходить для теплої підлоги	0,25 Вт/(м·К), підходить для теплої підлоги

(1) Матеріали не містять речовин, що входять до списку ЕЧА (речовини, що викликають особливе занепокоєння, SVHC), які підлягають декларуванню відповідно до REACH.

(2) Підходить для монтажу на негорючій основі A2fl-s1 або A1fl.

(3) Підходить для монтажу на будь-яку основу: дерев'яну, негорючу A2fl-s1 або A1fl.

* TVOC : концентрація летких органічних сполук.

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

