


# FICHE TECHNIQUE MARMOLEUM DECIBEL



Notre gamme linoléum acoustique évolue dès juin 2026, nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact commercial pour connaître les détails.



Marmoleum decibel

Conformité NF EN 14041		Oui
Déclaration de performances		0100207-DoP-107
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C <sub>fl-s1</sub> <sup>(1)</sup>
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°89217016.04br (TUV Rheinland)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E $\leq$ 2,0 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,17 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Certification		Oui <sup>(2)</sup>
Classement UPEC	QB 30	U4 P3 E1/2 C2
Certificat QB UPEC.A	QB 30 (3)	n°369-001.1
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,5 mm
Epaisseur couche de surface	NF EN ISO 24340	1,3 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 100 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	33
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874	41
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui
Poinçonnement rémanent moyen	NF EN ISO 24343-1	0,20 mm
Exigence norme poinçonnement		$\leq 0,30$ mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Exigence solidité des couleurs		$\geq 6$
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Oui
Résistance au glissement	DIN 51130 (NF EN 16165)	R9
Flexibilité	NF EN ISO 24344	$\varnothing 40$ mm
Traitement de surface		TOPSHIELD PRO
Propriétés bactériostatiques	ISO 22196 (4)	Oui
Résistance à la brûlure de cigarette	NF EN 1399	Oui
Format		Lés
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 mètres (stock immédiat)
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	29-33 ml env.
Colles Forbo préconisées non solvantées		640 eurostar special/644 eurostar Multis plus
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme <sup>(5)</sup>
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ <sup>(6)</sup>
Garantie		10 ans
Fabrication		Fabrication anglaise

<sup>(1)</sup> Valable sur support bois ou incombustible A1<sub>fl</sub> ou A2<sub>fl</sub>, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

<sup>(2)</sup> Les références " cocoa" ne sont pas certifiées QB UPEC.A

<sup>(3)</sup> Revêtements de sol résilients : <http://evaluation.cstb.fr>

<sup>(4)</sup> Suivre strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

<sup>(5)</sup> Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

<sup>(6)</sup> Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 \* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)