



















Tessera splňuje požadavky normy EN-ISO 1307

Tessera Barcode

Popis	Kobercový čtverec s nízkou vpichovanou smýčkou	
 Rozměr	50cm x 50cm	
 Celková tloušťka	6.0mm ± 10%	
Výška vlákna	3.0mm ± 0.5mm	
 Velikost kolekce l balení	18 barev 4m ² v balení	
 Oblast použití	EN 1307	Třída 33, Vhodný pro všechny typy komerční zátěže.
Složení vlákna	100% Altochroma polyamid 6	
Metoda barvení vlákna	100% solution dyed - plně probarvené vlákno	
Hustota vpichů	169,420 na m ² ± 10%	
Hmotnost vlákna	580 g/m ² ± 10%	
 Celková hmotnost	3,895 g/m ² ± 10%	
Primární nosná vrstva	Polyester/Nylon	
 Sekundární rubová vrstva	Modifikovaný bitumen a polyesterové rouno. Také dostupný se sekundární rubovou vrstvou SOFTbac [®] .	
 Použití kolečkové židle BS EN 985:2001	Minimální průměr: ≥2.4	
 Barevná stálost	BS EN ISO 105 B02	≥5
 Rozměrová stálost	BS EN 986	≤0.2%
 Redukce kročejového hluku	ISO 10140-3 (ΔL _w)	22dB
 Ochrana životního prostředí		
 Elektrizita z obnovitelných zdrojů	Všechny kobercové čtverce Tessera jsou vyrobeny za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.	
 Recyklovaný obsah	Obsahuje přibližně 50% recyklovaného obsahu dle hmotnosti.	
 Kvalita vnitřního ovzduší	Tessera splňuje standard 01350 Kvality vnitřního ovzduší.	
Ska	Tessera splňuje kritéria hodnocení Ska pro měkké podlahové krytiny M12 v kancelářích i obchodech.	
Záruka	Na kobercové čtverce Tessera je poskytována záruka 10 let, za podmínky, (15 let záruka s rubovou vrstvou SOFTbac [®]) že byly profesionálně nainstalovány a pravidelně udržovány schváleným technologickým postupem, v souladu s požadavky firmy Forbo.	
Metody instalace	Na vazbu cihel, otočením o 90°, do šachovnice	
Kobercové čtverce Tessera splňují požadavky normy EN 14041		EN 14041 
 Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{f1} -s1
 Protikluznost	EN 13893	DS: ≥0.30
 Elektrický odpor	BS ISO 10965 A EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Staticky disipativní. Vnitřní napětí: Splňuje (< 2kV). Celoživotní ochrana pomocí permanentní antistatické přize a rubové vrstvy.

Odstíny se mohou mezi šaržemi lišit a měly by být před instalací zkontrolovány. S výjimkou Tessera Mix by neměly být šarže smíchány na stejném místě.