

eurocol 301

the strong connection

BASESEALER

Grundierung auf BetonDesign und FloorDesign Böden, als Haftbrücke für die Deckversiegelung.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung	modifizierte PUR Dispersion.
Farbe	Weiß.
Konsistenz	Dünnflüssig.

- Einkomponentige Grundierung auf Dispersionsbasis, mit sehr guten Verlaufeigenschaften für die Haftungsverbesserung von Topcoats zur Versiegelung von Oberflächen, wie Eurocol BetonDesign und FloorDesign.
- einfach zu verarbeiten
- gebrauchsfertig
- schnelltrocknend
- vergilbt nicht
- sehr gute Haftung
- sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff zertifiziert nach EMICODE EC1
- Zur Anwendung im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Farben	Weiß.
Verbrauch	Etwa 100 g/m ² .
Frostbeständigkeit	Nein.
Dichte	1.03 kg/l.

301 BASESEALER

ANWENDUNG

Grundierung auf Eurocol FloorColouring und BetonDesign als Haftvermittler für nachfolgende Decklackierungen.

VERARBEITUNG

Lagerung	Kühl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Werkzeuge	Microfaserwalze.
Trockenzeit	Begehbar und überarbeitbar nach ca. 4 - 6 Stunden. *
Haltbarkeit	Ca. 12 Monate, originalverpackt. Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen.
Reiniger	Wasser.
Hinweise	Technische Information und Sicherheitsdatenblätter mitverwendeter Verlegewerkstoffe beachten! Grundlack nie zwischenschleifen! Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

** Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der großen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.*

Untergrund:

- 305 BetonDesign muss geschliffen und vollständig getrocknet sein. FloorDesign Spachtelböden müssen vollständig getrocknet sein.
- Die Fläche muss sauber, dauerhaft trocken und fett-, schmutz- und staubfrei sein.
- Bei Mängeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden.

Gebruuchsanweisung:

- Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.
- Vor dem Auftragen mindestens 1 Minute gründlich mechanisch durchrühren, bis eine homogene Masse entstanden ist. Dabei nur beschichtete Rührgeräte verwenden.
- Primer danach in einen sauberen, leeren Vorlagebehälter gießen.
Während der Anwendung auf dem Fußboden Schuhhüllen für die Schuhe benutzen, um Fußabdrücke zu vermeiden.
Lack gleichmäßig, im Kreuzgang in einer satten, gleichmäßigen Schicht ohne Ansätze auftragen.
- Für die besten Oberflächenergebnisse quer an der „Lichtseite“ des Raumes beginnen (Fensterfront). Rückwärts aus dem Raum herausarbeiten, dabei die beschichtete Oberfläche prüfen und Lackierfehler, Fehlstellen, sofort korrigieren.

Die Zwischentrockenzeit zum Lackauftrag beträgt mindestens 4 - 6 Stunden jedoch höchstens 48 Stunden. In dieser Zeit muss grundsätzlich die Decklackierung aufgebracht werden.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

QUALITÄT UND GARANTIE



GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

Gefahrenklasse	Keine.
Arbeits- und Umweltschutz	Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemäß EU-Richtlinie 91/155. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abgebundene Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Sicherheitsdatenblatt	Für mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.forbo-eurocol.de .
Kontakttelefon für Allergiker	Informationen für Allergiker: +49 361 730410.

301 BASESEALER

ARTIKELDATEN

Artikel	Produktname	Verpackung	Versandeinheit
301	BaseSealer	Metall Eimer à 2,5 kg	128/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BG175282_V04_Stand 2023-01-31, ersetzt Ausgabe vom 2021-05-05

301 BASESEALER