

# eurocol 678

the strong  
connection



## EUROSTAR PROJECT

Adesivo universale, a presa bagnata con tempo di installazione prolungato per pavimenti in PVC, vinilici, tessili e linoleum. Raggiunge elevate resistenze finali. Ottimizzato nei consumi. Resistente al gelo durante il trasporto.

### TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Base	Dispersione acrilica con cariche minerali, resine e additivi.
Colore	Beige.
Consistenza	Liquido denso.

- Adesivo di alta qualità, in dispersione, a presa bagnata, con un'elevata forza di adesione iniziale.
- Per l'installazione di pavimentazioni viniliche, LVT, vinilici omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle, linoleum, pavimentazioni tessili con diversi tipi di rovescio e pavimentazioni in agugliato standard.
- Per la posa su sottofondi assorbenti, completamente livellati e conformi agli standard.
- Il prodotto può essere utilizzato su sistemi di riscaldamento a pavimento.
- Idoneo per l'uso con sedie a rotelle secondo DIN EN 12529.
- Resistente allo shampoo secondo RAL 991 A2.
- Per uso interno.
- Resistente al gelo durante il trasporto.
- Prodotto a bassissime emissioni, certificato secondo **EMICODE EC 1 Plus**. GISCODE D1.
- Prodotto da costruzione testato per le emissioni secondo i principi DIBt.

### PROPRIETÀ

Consumo	Circa 200 - 490 g/m <sup>2</sup> , a seconda del retro della pavimentazione e della condizione del sottofondo.
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza al gelo	Sì.
Qualità particolari	Utilizzabile universalmente. Resistente al gelo durante il trasporto. Consumi ottimizzati – fino al 20% inferiori rispetto ai prodotti presenti sul mercato.
Peso specifico	1.2 kg/l

### APPLICAZIONE

Per la posa di:

- pavimentazioni viniliche, LVT,
- pavimentazioni viniliche omogenee ed eterogenee in teli e piastrelle,
- pavimentazioni CV,
- pavimentazioni tessili con diversi tipi di retro, pavimentazioni in agugliato standard.

### LAVORAZIONE

Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo.
------------	--

### 678 EUROSTAR PROJECT

Attrezzi	Spatola dentata A1-A2, B1-B2 (TKB). Il tipo di spatola dipende dalla pavimentazione.
Indurimento	Circa 48 h. *
Tempo aperto	Circa 60 minuti *
Tempo d'attesa	Circa 30-40 minuti. *
Scadenza	Circa 15 mesi, in confezione non aperta. Dopo l'uso richiudere bene la confezione aperta.
Pulizia	Acqua.
Note	<p>Le informazioni tecniche e le schede di sicurezza di tutti i materiali di posa e delle pavimentazioni utilizzati devono essere rispettate.</p> <p>Lasciare che le pavimentazioni si acclimatino nei locali prima della posa. I pavimenti devono essere rilassati e distesi in piano. Durante la fase di presa, evitare l'influenza diretta di calore/irraggiamento solare, carichi dinamici e carichi puntuali.</p> <p>Non saldare i giunti prima del giorno successivo, al più presto.</p> <p>Per ridurre al minimo le impronte residue, le pavimentazioni resilienti devono essere sempre posate nel letto di adesivo ancora bagnato e immediatamente strofinate con forza per schiacciare completamente l'adesivo. Se il tempo di inserimento viene superato — oltre il quale le scanalature dell'adesivo possono ancora essere completamente schiacciate — rimarranno cordoli in rilievo che possono segnare la superficie dei pavimenti o essere schiacciati sotto carichi concentrati. Questo provoca deformazioni visibili nella struttura della pavimentazione. L'avanzamento del lavoro deve essere organizzato in modo da garantire che il tempo di ventilazione, necessario per la bagnatura del retro del rivestimento, non venga superato. Per tali marcature, eventuali reclami sono esclusi.</p> <p>Nel caso di pavimentazioni tessili, occorre prestare attenzione alla stabilità dimensionale in presenza di umidità (restringimento). Quando si incollano pavimentazioni tessili prive di cariche, è necessario rispettare un tempo di ventilazione di circa 20 minuti per evitare che l'adesivo ancora fresco "penetri" nel retro del rivestimento.</p> <p>EMICODE, for more information: <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a></p>

#### Indossare guanti protettivi / protezione per gli occhi.

\* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, delle composizioni del sottofondo e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi.

#### Sottofondi:

- Il sottofondo deve essere resistente alla pressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di crepe e polvere e privo di strati che riducono l'adesione.
- Gli strati che riducono l'adesione e i residui di vecchi materiali devono essere rimossi mediante adeguate misure meccaniche, conformemente alle specifiche della norma UNI 11515-1 2020.
- Per la livellatura del sottofondo utilizzare i composti di livellamento/primer Eurocol consigliati.
- I materiali di installazione da utilizzare devono essere idonei al sottofondo e all'uso previsto.

#### Istruzioni:

- Prima dell'uso, portare il prodotto alla temperatura adeguata in base alle condizioni di lavorazione.
- Mescolare prima dell'uso!
- A seconda del tipo di pavimentazione, applicare l'adesivo sul sottofondo con una spatola dentata, su tutta la superficie e in modo uniforme, evitando accumuli di adesivo. Il retro della pavimentazione deve essere completamente bagnato dall'adesivo in formato scanalato. Le spatole usurate devono essere sostituite per tempo per garantire il consumo minimo di adesivo.
- I pavimenti devono essere posati sull'adesivo ancora bagnato.
- Il tempo di ventilazione necessario dipende dalla quantità di adesivo (dentatura), dal tipo di pavimentazione, dalla temperatura, dall'umidità e dall'assorbimento del sottofondo.
- Durante la prova con il dito, l'adesivo deve avere un centro morbido, essere appiccicoso, formare fili, ma non deve sbavare.
- A seconda del clima del locale e dell'assorbimento del sottofondo, il rivestimento acclimatato deve essere spinto nel letto di adesivo immediatamente o dopo il tempo di ventilazione indicato nei dati tecnici, quindi strofinato e successivamente rullato. Le bolle d'aria sotto il rivestimento devono essere evitate o rimosse immediatamente.
- Le testate e i bordi non perfettamente planari del pavimento devono sempre essere rullati.
- Se necessario, strofinare o rullare nuovamente le testate, i giunti o altre zone vuote circa 30 minuti dopo la posa.

#### Condizioni di lavoro:

Almeno 15 °C di temperatura del sottofondo, almeno 18 °C di temperatura del materiale e dell'ambiente, umidità relativa 35-75%, consigliata <65%.

#### 678 EUROSTAR PROJECT

---

## QUALITY AND GUARANTEE

---



---

## ENVIRONMENT AND HEALTH

---

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, conforme al credito IEQ 4.1
DGNB	VOC 0 %, livello di qualità: 4
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la direttiva EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Conferire al riciclaggio solo i contenitori completamente vuoti. I residui solidificati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Disponibili a richiesta.
Sostanze che causano allergie	Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC n. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica

---

## DATI DELL'ARTICOLO

---

Articolo	Nome del prodotto	Confezione	max unità su bancale
678	Eurostar Project	Secchio in PE da 12 kg	44/pallet

Qualsiasi metodo o condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'approvazione esplicita del produttore. In caso di deviazioni nei metodi o nelle condizioni di applicazione, la responsabilità da parte del produttore non può essere garantita. La presente scheda tecnica contiene indicazioni sulla manipolazione e sull'applicazione del prodotto, basate sull'esperienza e sulle prove eseguite dal produttore in laboratorio e nella pratica. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori dichiarati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione al di fuori del laboratorio possono variare notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo del contenuto della scheda tecnica da parte del cliente. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e stoccaggio in cantiere non sono sotto il controllo del produttore, non può essere fornita alcuna garanzia sul risultato finale della posa. Questo include anche la violazione di eventuali diritti di tutela di terzi. Devono essere predisposte aree di prova sufficienti prima dell'applicazione finale. Le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore devono essere rispettati. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali pertinenti devono essere considerati e rispettati dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto per la procedura e lo scopo previsti prima dell'uso.

La presente Informazione Tecnica sostituisce tutte le precedenti schede applicative e informazioni prodotto, che non sono più valide.

BG132895, Version 05, Stand 2022-10-27, ersetzt Ausgabe vom 2022-07-28

678 EUROSTAR PROJECT