

MARMOLEUM SPORT LINJERING

Senast reviderad:
2018-10-29



PRODUKT: EUROCOL MARKING 809

- Tvåkomponentsfärg för markering av linjer i idrottshallar
- Elastisk
- Mycket slitstark
- Färgkod för RAL-kalibrering:
vit (9016), röd (3000), grön (6018), gul (1021), orange (2004), svart (9017), blå (5010), ljusblå (5012),

ANVÄNDNING

För färgmarkering på sportgolv i kombination med installationsbehandling t.ex. 863 Eurofinish Sport.

FÄRGSYSTEM

Sport	Linjelängd	Färg
Volleyboll	Ca 81 m	Blå
Handboll/Hockey	Ca 236 m	Orange/Röd/Gul
Basket	Ca 207 m	Svart
Tennis	Ca 146 m	Vit
Badminton	Ca 100 m	Grön
Inomhusfotboll	Ca 183 m	Orange/Röd

UNDERGOLV

Sportlinoleum ska rengöras; spellinjerna kan sedan appliceras direkt. Se separat instruktion för grundrengöring och ytbehandling.

ANVISNINGAR

- Rör noga före användning. Sporthallen ska vara väl preparerad och utmärkt med maskeringstejp.
- Maskeringstejpen måste sitta bra för att undvika att färgen sipprar igenom.
- Vid användning av tvåkomponent: blanda färgen med härdaren tills blandningen är helt homogen. Den blandade färgen kan sedan användas i ca 60 minuter vid 20 °C.
- Markeringarna ska göras med en 6 cm roller, och vanligtvis ska det räcka med ett lager färg. Vita och gula färger på mörkt underlag kan behöva ett andra lager med färg.
- För målning av större ytor rekommenderas att mer än en burk 809A blandas i en större behållare för att säkerställa god färgblandning.
- Applicera med oljevaxroller.
- Ta bort maskeringstejpen omedelbart när färgen har torkat för att säkert få raka/tydliga markerade linjer.

TEKNISK DATA

Bas	PU
Färg	Enligt nödvändig färg
Textur	Låg viskositet
Densitet	Ca 1,125 g/cm ³ , beroende på färg
Rengöring	Universalrengöring
Appliceringstemperatur	15–25 °C
Luftfuktighet	35–75 %, rekommenderar 45–65 %
Applicera med	Fin roller 6 cm
Användning	60 lfm/l per arbetsprocess med 5 cm breda linjer
Blandningsproportioner	5 delar (vikt): 1 del (vikt)
Torktid	2–3 timmar *
Ytterligare applicering	Inom 24 timmar *
Redo för intensiv användning	Efter 48 timmar *
Tillåten lagringstid	inom 12 månader i originalförpackning, stängd i normala temperaturer (5–30 °C)
Frostkänslighet	Nej
Kod enligt GHS	Ja, var uppmärksam på information i säkerhetsdatablad eller på förpackning

* Uppgifterna ovan har tagits fram i laboratoriemiljö.

På grund av den stora variationen av olika användningsområden bör dessa data endast betraktas som standardvärden.