

# MARMOLEUM SPORT LINJERING

Senast reviderad:  
2018-10-29



## PRODUKT: EUROCOL MARKING 809

- Tvåkomponentsfärg för markering av linjer i idrottshallar
- Elastisk
- Mycket slitstark
- Färgkod för RAL-kalibrering:  
vit (9016), röd (3000), grön (6018), gul (1021), orange (2004), svart (9017), blå (5010), ljusblå (5012),

## ANVÄNDNING

För färgmarkering på sportgolv i kombination med installationsbehandling t.ex. 863 Eurofinish Sport.

## FÄRGSYSTEM

Sport	Linjelängd	Färg
Volleyboll	Ca 81 m	Blå
Handboll/Hockey	Ca 236 m	Orange/Röd/Gul
Basket	Ca 207 m	Svart
Tennis	Ca 146 m	Vit
Badminton	Ca 100 m	Grön
Inomhusfotboll	Ca 183 m	Orange/Röd

## UNDERGOLV

Sportlinoleum ska rengöras; spellinjerna kan sedan appliceras direkt. Se separat instruktion för grundrengöring och ytbehandling.

## ANVISNINGAR

- Rör noga före användning. Sporthallen ska vara väl preparerad och utmärkt med maskeringstejp.
- Maskeringstejpen måste sitta bra för att undvika att färgen sipprar igenom.
- Vid användning av tvåkomponent: blanda färgen med härdaren tills blandningen är helt homogen. Den blandade färgen kan sedan användas i ca 60 minuter vid 20 °C.
- Markeringarna ska göras med en 6 cm roller, och vanligtvis ska det räcka med ett lager färg. Vita och gula färger på mörkt underlag kan behöva ett andra lager med färg.
- För målning av större ytor rekommenderas att mer än en burk 809A blandas i en större behållare för att säkerställa god färgblandning.
- Applicera med oljevaxroller.
- Ta bort maskeringstejpen omedelbart när färgen har torkat för att säkert få raka/tydliga markerade linjer.

## TEKNISK DATA

<b>Bas</b>	PU
<b>Färg</b>	Enligt nödvändig färg
<b>Textur</b>	Låg viskositet
<b>Densitet</b>	Ca 1,125 g/cm <sup>3</sup> , beroende på färg
<b>Rengöring</b>	Universalrengöring
<b>Appliceringstemperatur</b>	15–25 °C
<b>Luftfuktighet</b>	35–75 %, rekommenderar 45-65 %
<b>Applicera med</b>	Fin roller 6 cm
<b>Användning</b>	60 lfm/l per arbetsprocess med 5 cm breda linjer
<b>Blandningsproportioner</b>	5 delar (vikt): 1 del (vikt)
<b>Torktid</b>	2–3 timmar *
<b>Ytterligare applicering</b>	Inom 24 timmar *
<b>Redo för intensiv användning</b>	Efter 48 timmar *
<b>Tillåten lagringstid</b>	inom 12 månader i originalförpackning, stängd i normala temperaturer (5–30 °C)
<b>Frostkänslighet</b>	Nej
<b>Kod enligt GHS</b>	Ja, var uppmärksam på information i säkerhetsdatablad eller på förpackning

\* Uppgifterna ovan har tagits fram i laboratoriemiljö.

På grund av den stora variationen av olika användningsområden bör dessa data endast betraktas som standardvärden.